



Beckers Magnetfärg. Omvandlar väggytan till en användbar anslagstavla. Magnetfärg är en vattenburen grundfärg som ger magneter en förmåga att få vidhäftning mot väggar etc.

Lämplig för målning på ytor av sandspackel, puts, betong, skivor av träfiber, spån och gips samt väv, tapeter m.m.

GÖR SÅ HÄR

FÖRBEHANDLING Avlägsna först damm och smuts med borste eller skrapa. Ytan skall vara jämn och slät samt väl förankrad i underlaget. Laga eventuella skador med Beckers Snickerispackel eller Breplasta. Slipa med ett fint slippapper 120/180. Ny glasfiberväv, betong- och puts förgrundas med Elegant Grundfärg.

MÅLNING Rör om färgen noggrant. Penselstryk eller rolla på färgen flödigt med skumgummi roller/filtrulle. För bästa effekt skall 1 liter räcka till max 4-5 m². Låt färgen torka ca 24 timmar innan nästa skikt stryks. Efter ca 24 timmar kan Beckers Magnetfärg övermålas med Elegant Väggefärg, Scotte eller Elegant Aqua lackfärg.

VIKTIGT

Vid tvättning av penslar etc. tänk på att skölja ur tvätthon noggrant eftersom järnämnen i färgen har en tendens att missfärga.

Undvik målning om ytan är kallare än +5 °C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mest möjliga lack från målningsverktygen före rengöring. Flytande rester skall inte hällas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	sampolymer
SPÄDNING	vatten, skall normalt ej spädas
MATERIALÅTGÅNG	1 liter skall räcka till max 4-5m ²
VERKTYG	pensel eller rulle
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5 °C till +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	ca 24 timmar
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten
GLANS	matt
VOC	gränsvärde (Kat A/i): 140g/l (2010) Produktens VOC: <140g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT