



Fönsterkitt. För kittning av glas och reparation av kittfals före ommålning. Extra hållbart kitt baserat på vegetabiliska oljor. Används för isättning/kittning av glas och reparation av kittfals före ommålning. Fäster bra mot glas, trä och metall. Fönsterkitt hårdnar inte och spricker inte. Lägsta kittningstemperatur är +5 °C.

FÖRBEHANDLING

Tvätta ytan med Målartvätt. Skölj noga med vatten. Skrapa bort löst sittande kitt och färg. Trärena ytor behandlas med Grundolja.

APPLICERING

Skär av tubspetsen på patronen. Sätt på munstycket och skär av spetsen i 45° vinkel till önskad diameter. Placera patronen i en patronpistol och tryck ut massan. Jämna till fogen med en kittkniv eller spackel. Fönsterkitt kan övermålas efter ca 5 dygn. Stryk färgen 1–2 mm in på glaset.

TIPS! Om Beckers Fönsterkitt blivit hårt på grund av kyla kan det värmas upp, tex i varmt vatten, till lämplig konsistens

NÄR DU MÅLAT KLART

Förhindra utsläpp i avlopp, rester lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	vegetabilisk olja
LÖSNINGSMEDEL	lacknafta
SPÄDNING	kott linolja el. ev. lacknafta
MATERIALÅTGÅNG	ca 10m kittfals/kg
VERKTYG	kittkniv el. stålspackel, fogpistol
RENGÖRING AV VERKTYG	alifatnafta el. penseltvätt
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	övermålningsbar efter ca 5 dygn
KULÖRSORTIMENT	vit och brun
BRANDFARLIGHET	ej brandfarlig vara