



Sockelfärg är en helmatt akrylatbaserad färg främst för cementputs, betong, lättbetong m.m. Vattenburen och skonsam mot miljön. Mycket lättmålad och tränger bra in i underlaget. Sockelfärg ger en mycket väderbeständig yta som tål törnar och repning.

GÖR SÅ HÄR

Tvätta smutsiga ytor. Skrapa, borsta bort löst sittande färg. Vid gamla, tjocka och spruckna färgskikt bör färgen avlägsnas helt. Vid dåligt bundet putsunderlag eller putsläpp bör omputsning eller lagning övervägas. Mindre sprickor kan lagas med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Ny puts och betong skall åldras ca 2 månader före måning. Eventuell formolja och cementhud på ny betong avlägsnas. Vid nymålning på tidigare omålat underlag stryk 1 gång med Sockelfärg spädd ca 10%. Färdigmåla med 1-2 gånger ospädd sockelfärg. Vid önskemål om grövre yta kan strukturmedel sättas till.

VIKTIGT

Rör vid behov om färgen före användning. Underlaget bör vara torrt vid måling. Kontrollera att ingen onormal fuktbelastning inifrån finns. Måla inte på solheta ytor. Måla inte heller vid risk för regn och dagg inom någon timme från målningens avslutande.

För mer information läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
SPÄDNING	vatten
MATERIALÄTGÅNG	ca 5-8m ² /lit och behandling beroende på underlag
VERKTYG	pensel, roller el. spruta (högtryck)
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +5 °C till +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 1 timme, övermålningsbar efter ca 8 timmar
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten
GLANS	matt
VOC	gränsvärde (Kat A/c): 40g/l (2010) Produktens VOC: <40g/l
MÅLNINGSMATERIAL ENL AMA-HUS	6

FÖRVARAS FROSTFRITT

2013-05-02
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se