

# Isola Isonorm

Asfaltbaserad underlagstäckning, YAP 2200 med eller utan klisterkant



## Produktbeskrivning

Produkten består av en polyesterstomme belagd med bitumen. Sand på ovan- och undersidan. Isola Isonorm m/klisterkant har båda ytterkanter försedda med folie som drages av vid montering.

## Användning

Som underlagstäckning, d. v. s. spikad på underlag av trä, under asfalttätskikt eller ytskikt av överläggsplattor och plan plåt.

Produkten kan användas under:

- Isola Shingel, betong-, tegelpannor och takplåt från 14° taklutning och uppåt.
- Isola Powertekk från 10° och uppåt.
- Bandtäckt plåt från 14° och uppåt.

Isola Isonorm kan även användas till Isola Selvbygger 3° och Baros Selvbygger 14° men annat Isola underlag är i huvudsak rekommenderat (t.ex. Isola Isobas).

## Montering

Vid taklutningar under 18°, där huvudtäckningen inte monteras omgående, skall alltid Isoklister läggas ut i skarvarna för produkter utan klisterkant.

Underlagstäckning som läggs i fallriktningen, där huvudtäckningen inte monteras omgående, skall det påföras Isoklister i skarvarna.

Rekommenderad pappspik: 2,8 x 25 mm, varmförzinkad.

Vid montering på gammal täckning: 2,8 x 35 mm. På tak med läktkonstruktion, takpannor och plåttak, skall ströläkt monteras i samband med underlagstäckningen för att säkra mot vindlaster.

Yttäckning skall läggas inom 3 månader. Montering skall utföras enligt aktuell HusAMA samt RAHus. Se egen monteringsanvisning.

## Lagring

Lastas och lagras stående. Vid temperatur lägre än +5°C förvaras Isonorm minst ett dygn i uppvärmt utrymme före utläggningen. Rullar tas ut från varmlagret efterhand som de skall användas. Max lagringshöjd: 2 pallar.

## Tillbehör

Isola Isoklister



# Isola Isonorm

Asfaltbaserad underlagstäckning, YAM 2000 med klisterkant

Produktdata	
Rull längd	10,5 m
Skarv	80 mm
Vikt per rulle	24 kg
Rullar per pall	36
Transportvikt pall:	ca 900 kg
Bredd:	1000 mm
Transportmått (L x B x H):	1200 x 1000 x 1140 mm

## Deklarerade egenskaper EN 13859-1

Väsentliga egenskaper		Prestanda
Brandmotstånd		Klass F*
Vattentäthet		Klass W1
Draghållfasthet:		
Längdriktning (N/50 mm)		770 ± 15 %
Tvårriktning (N/50 mm)		510 ± 15 %
Brottöjning. Längdriktning (%)		40 ± 8
Brottöjning . Tvårriktning (%)		40 ± 9
Rivstyrka		
Längdriktning (N)		200 ± 25%
Tvårriktning (N)		240 ± 25%
Köldflexibilitet (°C)		-15
Beständighet:		
Vattentäthet		NPD**
Draghållfasthet (N/50 mm)		NPD**
Farliga ämnen (Notat 1 & 2)		inga

NPD - Ingen prestanda fastställd

Notat 1: CPR REACH art. 57, 59

Notat 2: Produkten innehåller inte asbest eller komponenter av tjära

## Godkänningar



### Isola ab

Västra Storgatan 59 B,

291 53 Kristianstad

Tel: 08 444 78 80.

Fax: 08 730 23 51.

[isola@isola.se](mailto:isola@isola.se)



Torra och sunda hus