

LIP Flexicol

Produktinformation

LIP Flexicol är en färdigblandad fästmassa för inomhusbruk med hög deformationsupptagningsförmåga: ca 5,4 mm/m.

Användningsområde

LIP Flexicol används vid montering av gipsskivor på vägg-/golvspånskivor, trägolv och gipsskivor samt vid montering av kakel, klinker, mosaik, marmor m.m. på underlag av betong äldre än 2 månader, PVC, putsad vägg, gasbetong, gips, målade ytor m.m. eller där rörelser i underlaget kan förväntas.

Underlag och förbehandling

Underlaget ska vara fast, torrt och rengjort från smuts, lösa partiklar, formolja och andra skiljeämnen. Skivor/skivkonstruktioner ska enligt tillverkaren vara dokumenterat lämpliga/avsedda som underlag för keramiska material.

LIP Flexicol har testats på Institutet för träteknisk forskning och resultatet motsvarar de krav för böjstyvhet som ställs enligt BBV's branschregler.

Testet utfördes på 22 mm spontad golvspånskiva på fast regel med max 600 mm/cc regelavstånd. Ett lager golvgips t.ex. av fabrikat Gyproc, Danagips eller likvärdigt.

Montering av golv- och vägggips på gips- och träkonstruktion

Tänk på att:

- Var noga med att underlaget är plant (trägolv kan behöva planslipas), väl rengjort, torrt och fritt från löst sittande färg- eller andra löst sittande partiklar.
- Rengör och matta ner glatta och/eller feta ytor med **LIP Grundrens** eller liknande.
- Fästmassa läggs på väl rengjord, fast yta.
- Golvspånskivor/trægolv ska ligga på fast regel. Regeln ska ligga fast mot underlaget så att inte hela golvet sviktar. Svikt får endast finnas mellan reglarna.
- Om underlaget är golvspånskivor eller golvbrädor ska golvgipsskivan läggas på tvären mot golvspånskivan/golvbrädorna. Kortkantsskarvarna ska förskjutas minst 600 mm mot varandra.
- Om gipsskivan ska behandlas med **VS30**, måste målade eller täta ytor spårfräsas för att undvika två täta skikt.
- **LIP Flexicol** bör inte användas under +10°C.

Övrig information se Flexicol montagebeskrivning

Plattsättning

LIP Flexicol påföres med en tandad spackel, först med den släta sidan, därefter dras ytan av med den tandade sidan. Rekommenderad skiktjocklek är 3-5 mm beroende på typ av plattor och profileringen på baksidan. Plattan trycks och vrids på plats normalt inom 15 min. efter påföringen av fästmassan. **Obs!** Kontrollera med jämna mellanrum att fästmassan verkligen täcker plattans baksida och använd rätt tandstorlek på tandspackeln.

Materialåtgång från ca 1,0-3,0 kg/m².

Fogning

Tidigast efter ca 1-2 dygn efter plattsättning beroende på temperatur, plattans och underlagets sugförmåga. Vi rekommenderar **LIP Fogmassa/Klinkerfog** eller **LIP Multifog**. Se bruksanvisningen på fogförpackningen.

Mjukfog

I alla vinklar golv/vägg, vägg/vägg vid rörgenomföringar, fästen för armatur, anslutning mot snickerier etc. ska fogning utföras med massa enligt Z.1.1. Grupp 58 i Hus AMA 83 **LIP Sanitetssilicon**, eller liknande.

Förpackning

1 kg, 4 kg och 15 kg plastthinkar.

Varuinformation:

Se varuinformation om risker och skyddsåtgärder.

Data

Arbetstemperatur:	+5 - +30°C
Blandning:	Pasta
Bearbetningstid:	ca 15-30 min. vid +18 - +20°C
Gångbart:	efter ca 1-2 dygn vid sugande underlag
Fogning:	efter 1-2 dygn vid sugande underlag
Avdragsstyrka, betong:	ca 1,0 N/mm ²
Skjuvvidhäftning hos dispersiv fästmassa efter vattenlagring:	MV 0,79 MPd
Elasticitet:	ca 5,4 mm/m
Lagring, frostfritt:	1 år i oöppnad förpackning

Allmänt

LIP produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav.

Vi garanterar att produkterna är felfria.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

Färg

Vit.

LIP – när man bygger på kvalitet!

2009-06-06

LIP SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44Vällingby
Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: