

**Produktinformation:**

# Plastiskt Trä 638

**Snabbtorkande, vattenfast och kan skruvas i****Produktbeskrivning & användning:**

Plastiskt Trä 638 är en snabbhärdande trämassa för reparationer och fyllning av hål och sprickor i trä.

Efter härdning är den vattenfast och kan skruvas i, sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackas.

**Fysikaliska / Kemiska data:**

Trämassa:

Typ:

Konsistens:

Torrhalt:

Hållbarhet:

Förpackning

Träbaserat utfyllningsmaterial, innehåller lösningsmedel.

Pastös.

ca 48 %

Minst 4 år i tätt förslutet emballage vid sval förvaring.

Artikelnummer	Kulör	Emballage
63871	Natur	75 ml tub
63821		250 gr burk
63873	Ek	75 ml tub
63823		250 gr burk
63875	Teak	75 ml tub



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser: Reparationsstället ska vara torrt, rent och fettfritt.*
- Applicering: Trämassan bör inte appliceras i tjockare skikt än ca 1 - 2 mm åt gången.*
- Applicera trämassa på reparationsstället, gärna något högre än ytan. Efter härdning avlägsnas den överflödiga massan.*
- Vid användning av tub med doseringsspets, ska spetsen skäras av ungefär halvvägs ned så att trämassan lätt kan passera genom den. OBS – om inte all trämassa används på en gång ska doseringsspetsen tas av och rengöras till senare användning. Tuben stängs med skruvlocket.*
- Torktid: Produkten är sliptorr efter ca 1 – 2 timmar, beroende på skiktjocklek och temperatur.*
- Efterbehandling: Efter fullständig härdning kan Plastiskt Trä 638 sågas, skäras, hyvlas, slipas, spritbetsas, poleras och lackeras.*
- Rengöring: Verktyg rengörs med Förtunning 954 eller aceton. Händer tvättas med tvål och vatten.*

## **Säkerhet:**

*Se produktens säkerhetsdatablad.*

*Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.*

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK**  
**TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE**