

Produktinformation:

Concrete Fix 549

Färdig-att-använda

Fogreparationsbruk på patron**Produktbeskrivning & användning:**

Concrete Fix 549 är ett vattenbaserat reparationsbruk på patron som används till reparation av hål, sprickor och bortfall i murfog och puts, såväl ute som inne.

Concrete Fix 549 fäster på de flesta material som tegel, betong och cement. Är efter torkning både väder- och vattenbeständig. Kan både slipas och målas.

Concrete Fix 549 är en färdigblandad murfog som är lätt att applicera, även i mindre hål med hjälp av fogpistol.

Produkten är inte lämplig för rörelsefogar

Produkten är registrerad i Byggdatabasen för produkter som kan användas i Svanenmärkt bygge.

**Fysisk / kemisk data:****Fogbruk:**

Typ:

Färdigblandat vattenbaserat lagningsbruk

Färg:

Grå

Densitet:

1,74 kg/l

Konsistens:

Pasta/Cement

Hållbarhet:

1 år i oöppnat emballage vid torr och sval förvaring.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
54933	300 ml patron



Bruksanvisning:

- Dimensionering av fog:* Vid användning av Concrete Fix 549 bör fogen dimensioneras så att förhållandet mellan fogbredden och fogdjupet är 1:1 upp till 10 mm, dock minst 5 mm. För fogar över 10 mm bör fogdjupet vara fogbredden dividerat med 3 plus 6 mm.
- Förberedning av material:* Fogsidorna ska vara rena, fria från släppmedel, fett, damm och lösa partiklar.
- Användningvillkor:* Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C. Bör inte användas i direkt solljus.
- Applicering:* Patronens skruvtopp skärs av med en vass kniv, varefter fogspetsen skruvas på. Concrete Fix appliceras med hjälp av hand- eller tryckluft pistol. Undvik att sätta för hårt tryck på patronen, då man riskerar att trycka ut produktens vätska. Detta kan medföra att man får en torr massa bakom kolven, vilket leder till att patronen inte kan tömmas helt
- Fogen trycks på plats och glättas med fogskeed, alternativt stöpplas med svamp eller pensel*
- Härdning:* Genomhärdar under 1-2 dygn beroende av temperatur och luftfuktighet.
- Efterbehandling:* Concrete Fix 549 kan efter genomhärdning slipas och övermålas med de flesta färgtyper. På grund av många olika produkter på marknaden, rekommenderar vi att test utförs.
- Rengöring:* Verktyg rengörs - och fogbruk avlägsnas - med varmt vatten. Händer och hud tvättas med vatten och tvål.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046 - 57070 – INFO@DANALIM.SE