



weber gypsum naturgips

- går att putsa 60 mm i ett påslag
- krymper ej

Om produkten

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhärdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt konstruktion.

Användningsområde

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och reovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tät-skitts system användas.

Typ av underlag

- Gipskiva
- Block
- Betong
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Endast inomhus

Blandning

Gypsum Naturgips blandas med ca 14 l vatten/ 25 kg, håll all-tid först vatten i blandningskärl och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppettiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 l färdigt gipsputs. Använd bormaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25 kg/m² vid 30 mm tjocklek.

Användning

Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3 mm upp till 60 mm utan nätar-mering. Andra typer av bruk måste appliceras i flera påslag. Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

Efterbehandling

Ytor med Gypsum Naturgips kan övermålas med akrylba-serade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men då måste ytan primas med weber vidhäftare späds 1:1 med vatten.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Material åtgång: 25 kg/m ² vid 30 mm tjocklek.
Rekommenderad skiktjocklek	2-60mm
Minsta skiktjocklek	2 mm
Maximal skiktjocklek	60 mm
Vattenbehov	ca 14 l vatten/ 25 kg
Öppentid	ca 60 min
Torktid	ca 6 mm/ dygn vid + 20 C RF 65 %
Fiberförstärkt	Nej
Tryckhållfasthet 28 dygn	2-3 MPa
Brandklass	A1
CE-märkning	Ja
Lagring	6 mån
Förpackning	20 kg säck

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200629265	weber gypsum naturgips, 25 kg säck

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.