

Silikatbinder



*Förstärker porösa och ojämnt sugande underlag
Hjälper ytan att andas ut inifrån kommande fukt
Ger gott skydd mot mögelpåväxt*

Porösa underlag behöver ibland förstärkas innan de kan övermålas. Med Beckers Silikatbinder förstärker du porösa och ojämnt sugande underlag före målning med Silikatfärg. Silikatbinder kan användas både inomhus och utomhus på puts, betong och frostbeständigt tegel, fiberförstärkta mineralskivor samt på gamla mineral- och silikatfärger. När du använder Beckers Silikatbinder hjälper du ytan att andas ut inifrån kommande fukta och ger ett gott skydd mot mögelpåväxt.

Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE
Utomhus

MATERIALÅTGÅNG
4 - 6 m²/l

VERKTYG
Pensel, roller, spruta

MÅLNINGSTEMPERATUR
Lägst +5°C ytemperatur och under 80% rel luftfuktighet

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV

LUFTFUKTIGHET

Övermålningsbar efter ca 12 timmar.

BINDEMEDEL
Silikat

För aktuell uppdatering: www.beckers.se



Förvaras frostfritt



Förberedelse av ytor

NYA YTOR: Rengör omålade ytor från smuts, lösa partiklar och salter. Betongelementytor kan målas tidigast efter en uppvärmningsperiod. Formgjutna betongytor behandlas mekaniskt med t.ex. sandblästring för att tillräcklig ytprofil skall uppnås och glasaktig blank cementsten avlägsnas. Avlägsna cementhud t.ex. med sandblästring, maskinell stålborstning eller trycktvätt med tillsats av sand. Nyputsade ytor behandlas tidigast efter ca 6-8 veckors härdning.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Organiska färger och beläggningar avlägsnas helt med lämplig metod t.ex. färgborttagningsmedel, högtryckstvätt, sandblästring eller vattenblästring. Borsta eller tvätta ner till fast underlag.

LAGNING: Sprickor och fel i konstruktionen repareras före målningen på betongytor med lämpligt reparationsbruk, dvs ett bruk som inte är lika hårt som underlaget. Och på putsytor med kalk- eller kalkcementputs. De reparerade ställena skall till kvaliteten och utseende vara lik den omgivande ytan.

Måla

TÄTA YTOR, GRUNDNING: Täta, fasta och hårda ytor grundas en gång med Beckers Silikatbinder och Beckers Silikatfärg i proportion 1:2.

PORÖSA YTOR, GRUNDNING: Porösa, sugande underlag grundas med en blandning av Beckers Silikatbinder och vatten i proportion 1:1.

När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningens verktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

Viktigt

Ytan skall vara ren och fast, luftens och ytans temperatur minst +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%. Måla ej i stark solsken eller i regn för att undvika flammighet.

Ytor som inte skall behandlas skyddas under målning. Eventuell färgstänk måste avlägsnas omedelbart med rent vatten.

Vid sprutning måste ytan efterbearbetas med pensel eller rulle.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laborietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorerna som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.