

LIP

Supergrund Kvartssandsmodifierad specialprimer



- ▶ Alkaliresistent
- ▶ Flexibel
- ▶ Förbättrar vidhäftningen mot svåra underlag
- ▶ Fäster på epoxi/linoleum/asfalt
- ▶ Lösningsmedelfri
- ▶ Bruksfärdig

LIP Supergrund

Egenskaper

LIP Supergrund är en kvartssandsmodifierad specialprimer till olika typer av underlag inomhus såsom målade betonggol, gammal keramik, trägolv, gips mm. Kan även användas på ytor där det normalt är svårt att få en tillräcklig vidhäftning mot till exempel epoxi, gjutasfalt, anhydridspackel, aluminium, PVC mm. Används vid plattsättning/spackling av väggar och golv där det, beroende på underlagets egenskaper, ställs höga krav på ökad vidhäftning.

Förbehandling

Underlaget ska vara torrt, fast och fritt från damm, smuts, olja, fett, vax och andra skiljeämnen innan applicering av primern.

Bruksanvisning

På icke sugande underlag används LIP Supergrund koncentrerad.

På sugande underlag kan LIP Supergrund spädas 1:1 eller 1:2 beroende på underlagets sugförmåga. LIP Supergrund appliceras med pensel/borste eller roller.

Materialåtgång

På icke sugande underlag:
Ca 250-300 gram/m² (koncentrerad).

På sugande underlag:
Ca 250-300 gram/m² (spädes 1:1 eller 1:2 med vatten).

På råbetong eller andra grovt strukturerade ytor:
Ca 800-1200 gram/m² (koncentrerad) beroende ytstruktur.

Så kallade Epoxy Naturstengolv eller motsvarande:
Materialåtgången bedöms från fall till fall.

Rengöring

Verktyg och händer rengörs helst med varmt vatten direkt efter användning.

Emballage

3 och 12 kg plasthink

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Teknisk Data

Torktid	Ca 1 tim (vid +20° C)
Densitet	Ca 1,9 kg/lit
Arbetstemperatur	+5 - +25°C
Materialåtgång	250-1200 gram/m ²
Temperaturbeständighet	-20 - +80°C
Vidhäftning mot epoxi, linoleum, vinyl, betong	>1N/mm ² efter ca 7 dygn beroende på materialåtgång
Lagring:	Lagras frostfritt, Hållbarhet min. 12 mån i oöppnad förpackning

Färg

Rosa

Allmänt

LIP -produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria. Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa. För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn.:08 25 00 70

LIP när man bygger på kvalitet!

LIP

SVERIGE AB

Korgvidegränd 1-3, 162 44 Vällingby

Tel. 08-25 00 70, fax: 08-25 00 71, www.lip.dk

Återförsäljare: