

Produktinformation:

PU Stone Grip 598

**Produktbeskrivning & användning:**

PU Stone Grip 598 är ett 1-komponent stenlim till fastsättning av byggblock och sten i icke bärande väggar.
PU Stone Grip 598 förenklar arbetsutförandet jämfört med murbruk på murverk och ger samtidigt ett betydligt snabbare arbetsflöde.
PU Stone Grip 598 bildar en stark limfog inom endast 30 minuter.

Fysikaliska / Kemiska data:**Ohärdat skum:**

Typ: 1-komponent Polyuretan
Kulör: Ljusgul
Hållbarhet: 9 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.
Se produktionsdatum i flaskans botten. Förvaras och transporteras stående.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
7617	750 ml flaska

Härdat skum:

Övermålningsbar: Ja
Brandklass: B3 (DIN 4102-1)
Temperaturbeständighet: -40°C till 90°C (kortvarigt upp till 130°C)



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Ytorna ska vara fria från olja, fett, smuts och liknande. Fukta alltid ytorna innan skummet används, eftersom det endast hårdar och limmar vid förekomst av fukt.
- Applicering:** Använd handskar och skyddsglasögon. Håll skumflaskan i en upprätt position, avlägsna hättan från adaptern och skruva munstycket på flaskan. Efter att munstycket är påskruvat skakas flaskan minst 20 gånger innan arbetet påbörjas. En fuktad yta säkerställer bättre resultat. Vid kallt väder bör flaskan värmas upp i ett varmt rum eller i vatten. Temperaturen i vattnet eller luften får inte överstiga 30°C. PU Stone Grip 598 bildar ett tunt limskikt inom sekunder efter skummet tryckts ut. Pressa samman stenytorna omedelbart efter limmet har flutit ut. PU Stone Grip 598 kan användas på både lodräta och vågräta ytor.
- Användningstemperatur:** Kan appliceras vid lufttemperatur från -5°C till +35°C. Vid användning ska flaskans temperatur vara minst +5°C. Optimal flasktemperatur är +20°C
- Härdning:**
- | | | |
|---------------|--------------------|----------------|
| Klibbfri tid | vid +23°C, 50% RH: | 8 - 15 minuter |
| Genomhärdning | vid +23°C, 50% RH: | 24 timmar |
| Genomhärdning | vid +5°C, 50% RH: | 72 timmar |
- Rengöring:** Ohärdade lim-/skumrester torkas med Dana Wipes 916 eller t.ex. aceton. Härdat skum avlägsnas med PU Borttagare 912 eller mekaniskt.

Säkerhet:

För upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90

PU Stone Grip 598 – Reviderat 2017-10-06 - Sida 2/2