

Produkt Information:

Montageskum 592

All-round PU skum – färdigt för användning**Produktbeskrivning & användning:**

PU Montageskum 592 är ett 1-komponents Polyurethanskum färdigt för användning. Används vid montering av dörrar och fönster, isolering och ljuddämpning, utfyllning av mindre hål och hålrum.

PU Montageskum 592 vidhäftar och isolerar förträffligt de flesta byggmaterial (dock inte polyetylen, teflon, silikon och dylika limavvisande ytor). Notera att PU-skum inte tåler solljus (UV-ljus), och ska därför alltid täckas/ övermålas. Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel.



PU Montageskum 592 är ett 1-komponents Polyurethanskum färdigt för användning. Används vid montering av dörrar och fönster, isolering och ljuddämpning.

Fysiska / kemiska data:**Ohärdat skum:**

Typ:

1-komponent PU-skum

Hållbarhet:

18 månader i oöpnat emballage vid sval förvaring. Se produktionsdatum på flaskan. Förvaras stående.

Emballage:

Varunr.	Färg	Emballage
7600	Gulbrun	500 ml flaska
7613	Gulbrun	750 ml flaska

Härdat skum:

Övermålningsbar:

Ja

Värmeledningstal:

 $\lambda = 0,04 \text{ W/m}^\circ\text{C}$ (DIN 52612)

Brandklass:

B3 (DIN 4102)

Beständighet:

Kan motstå temperaturer från -40°C till $+90^\circ\text{C}$

Solljus (UV):

Bör skyddas mot solljus



Bruksanvisning:

- Förbehandling:** Ytorna skall vara rena och fria från fett o.dyl. Fukta alltid ytorna innan applicering av skummet, då härdningen sker vid en reaktion med fukt.
- Applicering:** Använd handskar och skyddsglasögon. Avlägsna hatten och montera munstycket med tillhörande plaströr. Flaskan ska alltid **användas** med munstycket **neråt**. Skaka flaskan 10 - 15 gånger före användning. Fogen eller reparationsstället fylls ca. 30 %, då skummet expanderar kraftigt omedelbart efter applicering. Används inte hela innehållet med en gång, kan plaströret sitta kvar en kortare tid. Vid nästa användningstillfälle klipps ett par centimeter bort av röret. Skall flaskan förvaras en längre tid måste plaströret demonteras och ventilen rengöras med PU Rengöringsvätska 599. Vi garanterar dock inte att flaskan kan användas igen; om det tränger in luft härdar skummet i ventilen.
- Användningstemperatur:** 5°C til 30°C. Idealiskl temperatur är 20 °C.
- Sträckförmåga:** 500 ml: Flaskans innehåll ger upp till 20 liter fritt expanderat skum eller 25 – 30 meter fog (20 x 30 mm).
750 ml: Flaskans innehåll ger upp till 33 liter fritt expanderat skum eller 35 – 45 meter fog (20 x 30 mm).
- Härdning:** PU Montageskum 592 är klubbritt efter 10 minuter, och skärbart efter 60 minuter, vid 20°C og 60 % relativ luftfuktighet.
- Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. PU Montageskum 592 kan efter härdning spacklas, tapetseras och övermålas med alla sorters färg och lack.
- Rengöring:** Ohärdade skumrester avlägsnas med tex acetone. Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt eller med PU Borttagare 912.

Sikkerhed:

- Innehåller:** Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomera och homologa).
- Hälsoskador:** Xn, Hälsoskadlig
- Brandfara:** F+, Extremt brandfarligt
- Riskfraser:** Extremt brandfarligt Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik inandning av ånga/dimma. Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Sörj för god ventilation. Lämna detta material och dess behållare till samlingsställe för farligt avfall. Tryckbehållare. Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

För ytterligare information om produktens säkerhet hänvisas till produktens MSDS

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

PU Montageskum 592 – Reviderat 14.4.2016 - Sida 2/2