

Produktinformation:

Lättspackel Medium Extra 623

Professionellt högkvalitets lättspackel**Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Medium Extra 623 är ett färdigblandat lättspackel av hög kvalitet. Spacklet är specialutvecklat till professionellt gipsskivemontage av väggar och tak med pappersremsa. Produktens konsistens gör det lättare att utföra såväl spackling och montering av pappersremsa som efterföljande slipning.

Används inomhus till ut- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsskivor m.m. i torra utrymmen.

Lättspackel Medium Extra 623 har särskilt hög fyllförmåga och sjunker minimalt. Den rekommenderas till övermålning med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet uppfyller kraven enligt EN 13963 och är godkänd till skarvar i gipsskivor.

Spacklet lever upp till de stränga miljö- och inneklimatkrav som krävs för att bli Svanenmärkt och M1 Inneklimatcertifierad.



Lättspackel Medium Extra 623 är ett färdigblandat lättspackel av hög kvalitet. Spacklet är specialutvecklat till professionellt gipsskivemontage av väggar och tak med pappersremsa. Produktens konsistens gör det lättare att utföra såväl spackling och montering av pappersremsa som efterföljande slipning.



5097-0012

Fysikaliska / Kemiska data:**Spackelmassa:**

Bindemedel:	EVA-polymerdispersion
Pigment/Fyllmedel:	Expanderad perlit och dolomit
Partikelstorlek:	Max: 0,2 mm
Kulör:	Ljusgrå
Konsistens:	Pastös
Densitet:	ca 1,0 kg/liter
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
7991	1 L
79975	5 L
7997	10 L

Härdat spackel:

Övermålningsbar:	Ja
Beständighet:	Spacklet är inte vattenbeständigt.



Dana Lim A/S
Københavnsvej 220
DK-4600 Køge
13963-0623-1

12

3A – EN 13963

Brandklass: NPD

Knäcktest: >320 N



Bruksanvisning:

Förberedelser:

Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.

Applicering:

Lättspackel Medium Extra 623 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av skikt tjockare än 4 mm appliceras spacklet i flera omgångar och det ska vara så gott som genomtorrt mellan varje spackling.

För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.

Gipsskivemontage utförs enligt riktlinjerna i "YBG-skriften" (YBG, 2015)

Få mer information om spackling av gipsskivor i broschyren "Gipsskivemontage – Så gör du!"



Sträckförmåga:

1 m²/liter vid 1 mm skiktthjocklek.

Torktid:

Beroende på skiktthjocklek, fuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet sliptorrt efter 8 – 10 timmar.

Rengöring:

Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten innan spacklet torkat. Intorkat spackel kan lösas upp genom blötläggning i vatten.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90