



Våtrumsgrund. Vattenspädbar grundfärg för användning på gipsskivor, puts, betong i våtutrymmen.

Den används till förlimning samt limning och grundning av väv. Våtrumsgrund ger ett tätt skikt mot vatten och fukt samt har god vidhäftning och limningseffekt.

GÖR SÅ HÄR

Ytorna skall vara rena och torra. Sugande ytor skall förlimmas med Våtrumsgrund förtunnad med vatten i förhållandet 1:1.

TIDIGARE MÅLADE YTOR Tvätta med Beckers Målar tvätt. Blanka ytor bör nedmattas genom slipning med medelgrovt slippapper.

VINYLTAPETER Spaltbara vinyltapeter nedrives. Ej nedrivbara vinyltapeter rengöres från kalk, tvålrester och smuts, torkas sedan av med Röd Etanol för att avlägsna rester av mjukgörare.

Mjuka och tjocka PVC materiel avlägsnas helt.

PUTS, BETONG, GIPSSKIVOR I-, på- och bredspackling görs med Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel.

BEHANDLING Väven limmas och grundas med Våtrumsgrund. (Intorkad färg på huden tas bort med T-röd. Skydda därför händer med bomullshandskar vid väv uppsättning.)

Väven limmas och grundas med Våtrumsgrund. Detta kan ske vått i vått. Färdigmåla 2 gånger med Våtrumstäck.

VIKTIGT

Sörj för god luftväxling vid målning i dåligt ventilerade utrymmen.

OBS! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	sampolymer
SPÄDNING	vatten
MATERIALÅTGÅNG	limning av väv ca 7 m ² /liter grundning av väv ca 4m ² /l
VERKTYG	pensel eller rulle eller spruta
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +10 °C till +25 °C ytemperatur
TORKTID	klibbfri efter ca 3 timmar, övermålningsbar efter ca 3-6 timmar
VID +23 °C OCH 50% RELATIV LUFTFUKTIGHET	
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten eller penseltvätt
VOC	gränsvärde (Kat A/g): 30g/l (2010) Produktens VOC: <30g/l

FÖRVARAS FROSTFRITT

+10 °C.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2012-05-29
För aktuell uppdatering:
www.beckers.se