



Beckers Golvfärg Trä är en vattenburen golvfärg av hög kvalitet avsedd för trägolv inomhus.

Golfvärg Trä innehåller inga starka lösningsmedel och är därför skonsam både mot dig som använder produkten och miljön.

GÖR SÅ HÄR

NYMÅLNING OMÅLAT TRÄGOLV: Rengör från smuts och damm. Eventuell fiberresning efter rengöring slipas ned med fint slippapper. Kvistar stryks med Beckers Kvistlack. Grundmåla med Beckers Panelgrund för att minska risken för missfärgning av trähartser. Minst 1 gång grundning är nödvändig, ibland krävs ytterligare ett skikt beroende av underlagets skick. Låt grundfärgen torka 16 timmar och måla sedan golvet 2 gånger med oförtunnad Golvfärg Trä.

OMMÅLNING TIDIGARE MÅLADE ELLER LACKADE TRÄGOLV: Tvätta med Beckers Målartvätt. Mattslipa blanka ytor med medelfint slippapper. För bästa resultat måla 2 gånger med oförtunnad Golvfärg Trä. Golvet får sin fulla slitstyrka och kan belastas efter 5 dygn.

VIKTIGT

Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +8°C.

Omröres väl från botten före användning.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
FÖRTUNNING	ska ej spädas
MATERIALÅTGÅNG	6-8m ² /l
VERKTYG	pensel eller roller
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +8 °C och +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	klibbfri efter 4 timmar, övermålningsbar efter 8 timmar. full belastning 5 dygn
RELATIV LUFTFUKTIGHET	
GLANS	halvblank 35 glans
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten eller penseltvätt
VOC	gränsvärde (Kat A/i):140g/l (2010) Produktens VOC: <140g/l
MÅLNINGSMATERIAL ENL AMA-HUS	6

FÖRVARAS FROSTFRITT