

## PC822 - Vulkbandstejp

<b>Beskrivning</b>	Denna självvulkande tejp består av Polyisobutylengummi (PIB).
<b>Produktegenskaper</b>	Tejpen har mycket god beständighet mot ozon och långtidsexponering av vatten. Den har mycket goda fysiska och elektriska egenskaper, och är kompatibel med de flesta kabelisoleringar och material av gummi och plast. Tejpen är lätt att applicera och lämnar inga rester vid borttagning.
<b>Specifikationer</b>	Uppfyller EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS).
<b>Applikationer</b>	Idealisk för tillfällig lagning av läckor på bl.a. rör och slangar. Efter applicering självvulkar tejpen snabbt i rumstemperatur till en homogen massa. Bör alltid finnas med i bilen eller båten.
<b>Lagring och hantering</b>	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
<b>Appliceringstips</b>	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

### TEKNISKA EGENSKAPER

<b>Bärare</b>	PIB	
<b>Häftämne</b>	PIB	
<b>Färg</b>	Svart	
<b>Liner</b>	PVC kräppad	
<b>Väderbeständig</b>	Ja	
<b>UV-beständig</b>	Ja	
<b>Mjukgörarbeständig</b>	Ja	
<b>Åldringsbeständig</b>	Ja	
<b>Tjocklek Totalt</b>	0,5 mm	19,7 Mils
<b>Draghållfasthet, längd</b>	25 N/25mm	5,71 Lbs/inch
<b>Töjning, längd</b>	900 %	
<b>Elektrisk genomslagshållfasthet</b>	42 kV	
<b>Användningstemperatur</b>	Mellan -40 och 90 °C	Mellan -40 och 194 °F
<b>Elektrisk resistans</b>	15 TΩ	

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

#### Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6  
Box 769  
601 17 Norrköping  
tel +46 - (0)11 280400  
fax +46 - (0)11 280410  
www.stokvistapes.se  
info@stokvistapes.se