

LIP

VS 20 Ångspärr

Specialprimer med högt ånggenomgångsmotstånd,
radonsäkring och god vidhäftning mot de flesta underlag



- ▶ Diffusionstæt
- ▶ Till vattentätning
- ▶ God vidhäftning
- ▶ Till radonsäkring

LIP VS 20 Ångspärr

Användningsområde

LIP VS 20 Ångspärr är en polymerdispersion med en tillsatt grön spårffärg som har god vidhäftning på bl.a. metal, asfalt, trä och liknande innan ytan efterbehandlas.

LIP VS 20 Ångspärr används som ångspärr tillsammans med **VS30 Vattentätningmembran** och **LIP Folielim**.

LIP VS 30 system 17 uppfyller de krav som finns i BBV för våtutrymmen på massiva konstruktioner i våtzon 1 och 2, på skivmaterial endast våtzon 2, där det ställs höga krav på vattentäthet och ett högt ånggenomgångsmotstånd.

Kan även användas som radonskydd, se monteringsanvisningen för **LIP Radonsäkring**.

LIP system 15 uppfyller de krav som finns i BBV för våtutrymmen på massiva konstruktioner i våtzon 1 och 2, på skivmaterial endast våtzon 2, där det ställs höga krav på vattentäthet och ett högt ånggenomgångsmotstånd.

Förbehandling

LIP VS 20 Ångspärr kan användas på fasta, torra ytor som är fria från damm, smuts, olja, fett, vax eller andra skiljeämnen. Rengöring av fett och tvålrester görs med LIP Grundrens G1.

Spackla eventuella ojämnheter i underlaget.

Använd fästmassa, t.ex. LIP Super Trope, LIP Multi, LIP Multi Lätt alternativt cementspackel t.ex. LIP 300.

Bruksanvisning

Skakas/blandas innan användning.

LIP VS 20 Ångspärr appliceras med pensel eller roller.

LIP VS 20 Ångspärr ska på icke sugande underlag användas oförtunnad.

På sugande underlag spädes 1 del **VS 20 Ångspärr** med 5 delar vatten (1:5).

Därefter appliceras **LIP VS 20 Ångspärr** koncentrerad i den mängd som det är föreskrivet i det aktuella systemet. Observera att behandlingarna appliceras kors mot varandra (ex. första behandlingen lodrät och den andra vågrät osv.)

LIP VS 20 Ångspärr kan appliceras ner till 10°C. Var uppmärksam på att låga temperaturer och hög luftfuktighet förlänger och höga temperaturer låg luftfuktighet förkortar hanteringstiden.

Rengöring

Verktyg m.m. rengörs med vatten, helst varmt, innan **LIP VS 20 Ångspärr** har torkat.

Förpackning

3 och 12 kg plastdunk. Ska lagras frostfritt.

Hänvisning

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Torktid: Ca 1 timme vid 20°C

Materialåtgång: Se respektive system

Färg: Ljusgrön

Lagring: Frostfritt

Lagringstid: Minst 12 månader

Allmänt

LIP-produkter kontrolleras internt och externt årligen för att möta branschens krav. Vi garanterar att produkterna är felfria vid leverans.

Eftersom användarens arbetsmetoder ligger utanför vår kontroll, kan vi ej hållas ansvariga för dessa.

För ytterligare information se www.lip.dk eller kontakta LIP Sverige AB, tfn: +46 8 25 00 70

LIP - när man bygger på kvalitet!

LIP

Återförsäljare: