

Produkt Information:

PVC Rörlim 309

Professionell limning av PVC- och ABS rör/kopplingar**Produktbesning & användning:**

PVC Rörlim 309 är ett spaltfyllande lim, som ger en svagt oklar limfog. Produkten är snabbhärdande och speciellt utvecklad till professionell användning.

PVC Rörlim 309 används i skarvar av hård PVC/ABS takrännor, rör och kopplingar.



PVC Rörlim 309 används i skarvar av hård PVC/ABS takrännor, rör och kopplingar. Produkten är snabbhärdande och speciellt utvecklad för professionell användning.

Fysiska / kemiska data:

| | |
|-------------|--|
| Lim: | |
| Typ: | Lösningsmedel baserat PVC lim |
| Färg: | Transparent |
| Konsistens: | Flytande |
| Torrhalt: | Ca 20 %. |
| Densitet: | 0,9 kg/L |
| Hållbarhet: | Minst 18 månader i tätt förslutet emballage vid sval förvaring |
| Emballage: | |

| Varenr. | Størrelse |
|---------|-------------|
| 7907 | 150 ml tube |

Limfog:

| | |
|---------------|---|
| Färg: | Matt transparent |
| Beständighet: | Vatten: God |
| | Temperatur: Limmet tål kortvarigt temperaturer upp till ca 95 °C, beroende på styrkekrav. Limmet är termoplastiskt (dvs. styrkan reduceras när temperaturen stiger) |



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedning:* Limytorna ska vara nyrensade, torra och fria från olja, släppmedel, damm och lösa partiklar. Ytorna rensas med aceton.
- Applicering:* Rörlimmet appliceras på båda ytor i ett tunt jämt lag, varefter ämnena genast läggs samman. Användningstemperatur ska vara över 5 °C.
- Härdning:* Mekanisk belastning bör undvikas i minst 10 minuter. Tryckprovning kan göras efter ca 1 dygn.
- Rengöring:* Vått lim rensas med aceton. Härdat lim kan endast avlägnas mekaniskt. Händer tvättas med vatten och tvål.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – www.danalim.se
TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90

PVC Rörlim 309 - Revideret 5.2.2016 - Side 2/2