



## weber nomix

- Blandningsfri
- Snabbhärdande
- Inga speciella verktyg krävs

### Om produkten

weber nomix är en blandningsfri betong för enkla gjutningar. Idealisk till att gjuta fast räcken, staket, skyltar mm.

### Användningsområde

Under marknivå för fastgjutning av räcken, staket, skyltar mm.

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Ej för konstruktiva gjutningar

### Bra att veta

Nomix är ej en konstruktionsbetong

### Blandning

Ingen blandning behövs

### Användning

Fastgjutning av staket, stolpar, skyltar samt gjutning av enklare betongkonstruktioner.

### Efterbehandling

Skydda gjutningen mot direkt solljus och stark vind de första timmarna.

### Observera

Weber Nomix är ej lämplig som betong för konstruktiva gjutningar.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	1 säck ger ca 12l betong
Minsta skiktjocklek	10cm
Appliceringsstemperatur	5-25 ° C
Härdningstid	15minuter
Härdningstid innan försiktig belastning	2 timmar
Härdningstid innan full belastning	48 timmar
Konsistens	Plastisk
Bindemedel	Cement
Cementtyp och -klass	Blandcement
Ballast	0-4mm
Tryckhållfasthet 28 dygn	<25 MPa
Densitet	2,0 kg/dm <sup>3</sup>
Volymvikt för torrt material	1,6 kg/dm <sup>3</sup>
Förpackning	Säck

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Återvinning

På [se.weber/retursystem](http://se.weber/retursystem) finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.