

Produktinformation:

Universalspackel 631

Till småsprickor och repor – ute och inne**Produktbeskrivning & användning:**

Universalspackel 631 är en snabbtorkande styren-alkydbaserad fyllig, vattenfast, väderbeständig och snabbtorkande filler. Den är snabb och lätt att arbeta med på grund av den smidiga och tixotropa konsistensen. Särskild lämplig till spackling av småsprickor och repor i t ex glasfiber, trä, betong och metall, både ut- och invändigt.



Universalspackel 631 är en fyllig vattenfast, väderbeständig och snabbtorkande filler. Den är snabb och lätt att arbeta med på grund av sin smidiga och tixotropa konsistens.

Fysikaliska / Kemiska data:**Spackelmassa:**

Typ:	Styren-alkydspackel
Kulör:	Vit
Konsistens:	Pastös
Torrhalt:	Ca 85 %
Densitet:	Ca 1,9 kg/l
Hållbarhet:	Ca 2 år vid sval förvaring och tät försluten tub.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage	TUN-nr.
7811	170 ml tub	3448966

Härdat spackel:

Beständighet:	Vatten: God
	Temperatur: -35°C till +125°C



Bruksanvisning:

- Förberedelser:** *Alla ytor skall vara rena från damm, smuts, rost och fett samt eventuella färgrester eller glödska. Trä och metall bör grundas med lämplig grundfärg, lack eller liknande.*
- Applicering:** *Universalspackel 631 appliceras med en spackel i ett tunt skikt (upp till 1 mm). Vid spackling av djupa hål och sprickor skall den appliceras i flera omgångar och vara så gott som genomtorr mellan varje spackling.*
- Torktid:** *Vid spackling av tunna skikt är produkten sliptorr efter ca 2 – 3 timmar vid 20 °C.*
- Efterbehandling:** *Vid tunna skikt kan övermålning ske efter ca 4 timmar, vid 20 °C. Universalspackel 631 kan övermålas med de flesta 1- och 2-komponentsfärger – vi rekommenderar alltid att en test utföres innan övermålning.*
- Rengöring:** *Ej härdat spackel kan tas bort med Pro Wipes Extra 917. Härdat spackel avlägsnas mekaniskt.*

Säkerhet:

- Brandfara:** *Brandfarlig vätska och ånga*
- Hälsofara:** *Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. – Rökning förbjuden*

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90

Universalspackel 631 - Reviderat 2016-11-18 - Sida 2/2