

Produktinformation:

NBS PU Precisionsskum 593

All-round PU skum – till NBS-pistol**Produktbeskrivning & användning:**

NBS PU Precisionsskum 593 till NBS Pistol är speciellt utvecklat för precisionsarbete i fogar. Med hjälp av pistolen uppnås en kontrollerad expansion, som gör det lättare att applicera rätt mängd.

Användes vid montering av dörrar och fönster, mellan betongelement, till isolering och ljuddämpning etc.

NBS PU Precisionsskum 593 binder och isolerar utmärkt. Fäster på de flesta byggmaterial (dock inte polyeten, teflon, silikon eller dylika limavvisande ytor).

Notera att PU-skum inte tål solljus (UV-ljus), och därför alltid ska täckas / målas över.

Innehåller inte CFC eller HCFC drivgaser.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Ohärdat skum:**

Typ:

1-komponent polyuretanskum

Hållbarhet:

18 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.

Se produktionsdatum på flaskan. **Förvaras stående.**

Förpackning:

Artikelnummer	Kulör	Emballage
7615	Gulbrun	750 ml flaska

Härdat skum:

Övermålningsbar:

Ja

Värmeledningstal:

0,04 W/m°C (DIN 52612)

Brandklass:

B3 (DIN 4102)

Beständighet:

Temperatur -40°C till +90°C.

Solljus (UV): Skall skyddas mot solljus



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser av underlag:** Ytorna skall vara rena och fria från olja, fett, smutts och dylikt. Fukta alltid ytorna innan applicering av skummet, då härdningen sker vid en reaktion med fukt.
- Applicering:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Skaka NBS-pistolen med den påskruvad NBS PU Precisionsskum 593 10 - 15 gånger innan användning. Önskad mängd skum ställs in med doseringsskruven på pistolen.
- Fyll fogen eller reparationsstället till 70%, eftersom skummet expanderar ytterligare under härdningen.
- Den monterade flaskan kan förvaras ett dygn. Demontera alltid en tom flaska.
Vid längre tids uppehåll bör pistolen rengöras med PU Rensvätska 599.
- Töm flaskans innehåll helt, innan byte till ny flaska.
- Appliceringsförhållande:** Kan appliceras vid temperatur 5°C till 35 °C. Idealisk temperatur är 20 °C.
- Sträckförmåga:** Flaskans innehåll ger upp till 35 liter fritt expanderat skum eller 40 – 50 meter fog (20 x 30 mm).
- Härdning:** NBS PU Precisionsskum 593 är klibbfritt efter 10 minuter, och skärbart efter 40 - 80 minuter, vid 20 °C och 60 % relativ luftfuktighet.
- Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. NBS PU Precisionsskum 593 kan efter härdning spacklas, tapetseras och målas över med alla vanliga färger och lacker.
- Rengöring:** NBS-pistolen sköljs igenom med PU Rensvätska 599. Låt rengöringsvätskan verka i 1 – 2 minuter, varefter pistolen sköljs igenom tills vätskan är klar.
Ohärdade skum avlägsnas med PU Rensvätska 599.
Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt eller med PU borttagare 912.

Säkerhet:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046 - 57070 - INFO@DANALIM.SE

NBS PU Precisionsskum 593 – Reviderat 2019-07-02 - Sida 2/2