



2018-06-11

Namn: Falu Vapen Röd-färg

Typ: Helmatt traditionell slamfärg

Art. Nr: 450 (Röd), 453 (Svart).

Användningsområde: För målning på nytt virke eller virke tidigare målat med slamfärg. Virket som målas ska ha en yta motsvarande ohyvlat trä.

Förbehandling: **Vid risk för mögelsporer:** Behandla fasaden först med mögelhämmande medel.

Nytt virke: Avlägsna all smuts och allt damm.

Tidigare målat med slamfärg: Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt ska skrapas ned. Avlägsna därefter löst damm och träfiber. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning - panelen får högst ha en fukthalt av 17%.

Andra underlag än ovan beskrivna skall ej målas med Falu Vapen Röd-färg.

OBS! Olämpliga underlag: Underlag tidigare målat med Falu Röd-färgs kulörer Verde, -Terra – Ockra, samt slamfärger med hög linoljehalt

Målning: Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma väggar eller i direkt solsken. Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett (1) skikt med förtunnad färg, 10-15% vatten. Vänta minst ett dygn innan färdigmålning med oförtunnad färg. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning. Max skikt efter två strykningar 100 µm torrt. Måla aldrig mer än två skikt.

Målning av tidigare målade vtor. måla så att det totala torra färgskiktet ei överstiger 100 µm.

Appliceringsmetod: Pensel

Färgåtgång: 1 liter räcker till cirka 3 m²

Vid teoretisk torrfilm av 73 µm. Rekommenderas ej över 100 µm torrfilm

Torktider: Dammtorr efter 1 timme
Genomtorr efter 1 dygn

Helt vattenfast efter ca 1 vecka

Förtunning: Ljummet vatten. Behöver normalt ej spädas

Rengöring redskap: Ljummet vatten och såpa

Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten

Tekniska data

Linoljehalt: Linolja 8%

Torrhalt: Vikttorrhalt: 31%±3

Volymtorrhalt: 20%±2

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010)

Produktens VOC: 0 g/l

Densitet: 1,13-1,17 Kg/l

Glansgrad: Helmatt

Lagring: Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C

Lagringstid: I öppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.

FALU VAPEN FÄRG AB

Adress/Address:

Box 7033

S-791 07 Falun, Sweden

Besöksadress/Visitadress:

Sundbornsvägen 3

Falun

Tel/Phone:

Nat. 023-70 53 50

Int. +46 23 70 53 50

Fax/Facsimile:

Nat: 023-351 48

Int. +46 23 351 48

E-mail:

faluvapen@rotmotaverken.se

Hemsida:

www.faluvapen.com