

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



# HEY'DI SPECIALPRIMER

Primer för svåra underlag.

## Produktbeskrivning

Hey'di Specialprimer är en acryldispersjon som används som förbehandling för att säkra att Hey'di avjämningsmassor får god vidhäftning till de flesta underlag.

## Användningsområde.

Hey'di Specialprimer används både vid gjutning på sugande underlag som pågjutning, betong, trä, vattenfasta spånskivor m.m. och icke sugande underlag som vinylmattor, epoxi och mer. (Glaserade keramiska plattor som skall pågjutas - se bruksvägledning Hey'di KZ). Hey'di Specialprimer är endast för inomhus bruk och en temperatur på min. +10 °C.

## Förarbete - Underlag.

Underlaget skall vara rent från löst sittande smuts, damm, fett med mer. Icke sugande underlag skall slipas lätt och rengöras med Hey'di Grunnrens.

## Blandning - Utförande.

På icke sugande underlag och träunderlag skall alltid outspädd Hey'di Specialprimer, på sugande underlag tunnas Hey'di Specialprimer med vatten i förhållande 1 del primer till 3 delar vatten. På starkt sugande cementbaserade underlag skall primningen utföras 2 gangar. Hey'di Specialprimer späds med vatten i förhållande 1: 6 vid första appliceringen. Appliceringen utförs med stor pensel, borste eller roller. Undgå dammar, och fördela primern jämnt över hela ytan. Sörj för god ventilation.

## Torktid.

Torktiden kan variera från 2 timmar till flera timmar på icke sugande underlag. Hey'di Specialprimer skall vara yttorr före vidare behandling, detta gäller även vid flera appliceringar av primer.

## Materialåtgång.

1 ltr. täcker ca. 5m<sup>2</sup> på icke sugande underlag, på sugande underlag vill 1 liter täcka från ca. 5-10 m<sup>2</sup> avhängigt av underlagets sugförmåga.

## Lagring.

Lagras torr och frostfritt upp till två år. Förvaras oåtkomligt för barn.

## Förpackning

1 ltr flaska och 5 ltr dunk.

## PRIMERGUIDE

Underlag	Blandningsförhållande Primer	Vatten	Åtgång primer koncentrerat pr. m <sup>2</sup>
Betong, puts	1	3	0,10-0,15
Starkt sugande underlag. (Påføres 2 gånger)	1	6	0,05
	1	3	0,15
Trä, spån, vattenfast spån	1	0	0,2



## TEKNISK DATA

Torrhalt: ..... ca. 50%  
pH-värdet: ..... 6,5-8

## PRODUKTKODER

### Hey'di varurn:

1 ltr ..... 262  
5 ltr ..... 264

### GTIN kod:

1 ltr ..... 7054150002622  
5 ltr ..... 7054150002646

### Arbeshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten är icke märkespliktig.

Revisionsdatum: 28.08.15



## HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.