

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FÖR FLERA PRODUKTER OCH PRODUKTDOKUMENTATION SE WWW.HEYDI.SE



# HEY'DI MULTIFOG

Cementbaserad fogmassa.  
Till keramiska plattor, mosaik och klinkers på  
golv och väggar. Fogbredd mellan 3-12 mm.  
Vattenfast - Frostsäker.

## Beskrivning - Användningsområden

Hey'di Multifog är en cementbaserad fogmassa som används till fogning av keramiska plattor, mosaik och klinkers på golv och väggar. Användningstemperatur bör ligga mellan +10 och +20 °C. Lägsta användningstemperatur är +6 °C, detta gäller även underlaget.

## Förarbete - Underlag

Alla värmekällor i rummet ska vara avstängda innan arbetet påbörjas. Golvvärme måste stängas av i god tid före limning och fogning. Vatten får inte stå i fogarna.

## Blandning

Hey'di Multifog blandas med ca. 0,3 liter rent vatten per kilo pulver. Använd helst borrar med universalmixer. Blanda i 2-3 minuter till en klumpfri massa. Låt fogmassan stå i ca. 5 minuter. Tillsätt vid ev. lite mer vatten och rör om på nytt. Hey'di Multifog är nu klart att tas i bruk och måste användas inom 1-2 timmar.

## Tillämpning

Hey'di Multifog appliceras med gummi-späckel eller putsbräde. Applicera massan diagonalt över fogarna och se till att de blir helt fyllda. Rumstemperaturen avgör hur stora ytor som kan fogas åt gången. Börja därför med små ytor. Rengöringen kan påbörjas när fogmassan har styvnat lite, normalt efter 20-30 minuter. Tänk på att även plattans vattenabsorption påverkar när rengöringen kan påbörjas. Använd en fuktig, styv svamp och torka bort överflödigt fogmassa.

Tryck inte så hårt att fogarna gröps ur och skölj svampen ofta. På väggar arbetar man uppifrån och ner. När plattorna är torra putsas ytan med torr, mjuk trasa eller trassel tills plattorna är rena och fogarna jämna. **OBS!** På sammanhängande ytor rekommenderas fogmassa från samma produktionsnummer och förpackningsstorlek. Olika sug i kakel och underlag, varierande vattentillsättning och ojämn uttorkning kan medföra färgskiftningar. Redskap rengörs med vatten.

## Efterarbete - Torktid

Undvik tvärdrag under det första dygnet. Fogslam på ytan kan avlägsnas med Hey'di Klinkerrens tidigast ett dygn efter fogningen. Oglaserade plattor och klinkers bör ytbehandlas med Hey'di Klinkerolja och Hey'di Klinkervask. Normalt kan ett golv belastas med gångtrafik dagen efter fogningen.

## Materialåtgång

0,3-1 kilo per kvm beroende på fogbredd/fogdjup och plattformat.

## Lagring

Lagras tørt. Bästa bruksegenskaper inom 2 år från tillverkningsdatum.

## Förpackning

1,5 och 5 kg påse, 15 kg säck.



## TEKNISK DATA

EN 13888:.....CG2

## PRODUKTKODER

### Hey'di varur:

1,5 kg Vit:.....	653
1,5 kg Ljusgrå :.....	654
1,5 kg Grå:.....	655
1,5 kg Koks:.....	656
1,5 kg Beige:.....	657
5 kg Vit:.....	667
5 kg Ljusgrå:.....	663
5 kg Grå:.....	664
5 kg Koks:.....	665
5 kg Beige:.....	666
15 kg Ljusgrå:.....	696
15 kg Grå:.....	697
15 kg Koks:.....	698

### GTIN kod:

1,5 kg Vit:.....	7054150006538
1,5 kg Ljusgrå :.....	7054150006545
1,5 kg Grå:.....	7054150006552
1,5 kg Koks:.....	7054150006569
1,5 kg Beige:.....	7054150006576
5 kg Vit:.....	7054150006675
5 kg Ljusgrå:.....	7054150006637
5 kg Grå:.....	7054150006644
5 kg Koks:.....	7054150006651
5 kg Beige:.....	7054150006699
15 kg Ljusgrå:.....	7054150006965
15 kg Grå:.....	7054150006972
15 kg Koks:.....	7054150006989

### Arbetshygieniske forhold/Vernetiltak

Produkten innehåller cement som blandat med vatten verkar frätande på hud och slemhinnor i ögon, näsa och hals. Läs alltid varningstexten på förpackningen innan arbete påbörjas.

Revisionsdatum: 27.08.13



### HEY'DI QR KODE

Använd internet eller mobilen för att se våra arbetsbeskrivningar och för ladda ner produkt- och säkerhetsdatablad.