

Tinova Primer Exterior

Februari 2019



Produktbeskrivning

Tinova Primer Exterior är en vattenburen snabbtorkande Svanen märkt Alkydemulsion/Akrylat grundfärg. Tinova Primer Exterior har en god inträngning och vidhäftning till nytt eller tidigare målat trä. Tinova Primer Exterior förhindrar fuktupptagningen i träet.

Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Nymålning

1. Impregnera med Tinova Wood Base Oil.
2. Grundmåla med Tinova Primer Exterior
3. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's vattenburna täckfärger.

Ommålning

1. Ytan tvättas med Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Tinova Wood Base Oil. Pågrunda därefter med Tinova Primer Exterior. Är ytorna i dåligt skick måste man grunda med Tinova Primer Exterior.
4. Färdigmåla 2 gånger med någon av Nordsjö's vattenburna täckfärger.

Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

TEKNISK DATA

Användningsområde: Utomhus

Bindemedelstyp: Alkydemulsion/Akrylat

Dammtorr 23°C 50% RF: 2 timme

Övermålningsbar 23°C 50% RF: 4 Timmar

Övermålningsbar 10°C 85% RF: 6 Timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C Max +25°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: vatten

Verktyg: Pensel roller spruta

Färgåtgång: 4-8m²/l

Förpackning: 1, 2,5, 5 och 10 liter

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 2g/l

Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas på miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Databladet är utgivet enbart i rådgivande syfte. Värdena gäller för normala omständigheter och kan därför variera med t.ex. appliceringssätt, temperatur etc. Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående information. Användaren är ansvarig för att senaste revidering av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida. AkzoNobel och Nordsjö är varumärken som tillhör the AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2009