



Namn: Färgberget Röd-färg

Typ: Helmatt traditionell slamfärg

Art. Nr: 47510(Röd)

Användningsområde: Målning på träfasad bestående av ohyvlat virke.

Förbehandling: **Nytt virke:** Avlägsna all smuts och allt damm.

Tidigare målat med slamfärg: Borsta ner all löst sittande färg. Tjocka färgskikt ska skrapas ned. Man bör göra en noggrann undersökning för att se om det finns några defekter på fasaden eller om det finns påverkan från fukt. Mjukt rötskadat trä ska ersättas och grått väderslitet trä (gråträ) tas bort. Använd lämpligt andningsskydd. Var noga med att fasaden är torr innan målning - panelen får högst ha en fukthalt av 17%.

Vid risk för mögelsporer: Tvätta fasaden med fasadtvätt och skölj noga med vatten. Var noga med att fasaden är torr innan målning.

Andra underlag än ovan beskrivna skall ej målas med Färgberget Röd-färg.

OBS! Om underlaget tidigare är målat med slamfärg med hög linoljehalt är detta underlag olämpligt.

Målning: Måla ej om dygnslägsta temperaturen understiger 5°C. Måla inte heller på solvarma väggar eller i direkt solsken. Rör om färgen väl. På nytt virke grunda först med ett skikt med förtunnad färg, 10-15% vatten. Måla hela panelens längd "vätt i vätt". Vänta minst ett dygn innan färdigmålning med oförtunnad färg. Måla tunt och inarbeta färgen väl till god täckning.

Appliceringsmetod: Pensel

Färgåtgång: 1 liter räcker till cirka 3 m² Vid teoretisk torrfilm av 65 µm. Rekommenderas ej över 100 µm total torrfilm

Torktider: Dammtorr efter 1 timme Helt vattenfast efter ca 1 vecka
Genomtorr efter 1 dygn

Förtunning: Ljummet vatten. Behöver normalt ej spädas

Rengöring redskap: Ljummet vatten och såpa Arbeta in såpan i penseln, skölj därefter ren penseln med ljummet vatten

Tekniska data
Linoljehalt: Linolja 6%

Torrhalt: Vikttorrhalt: 23%±3 Volymtorrhalt: 15%±2

VOC: VOC-gränsvärde (Kat A/d) 130g/l (2010) Produktens VOC: 0 g/l

Densitet: 1,08-1,14 Kg/l

Glansgrad: Helmatt

Lagring: Lagras torrt och frostfritt ej under 5°C

Lagringstid: I öppnad förpackning 2 år

Detta datablad är baserat på de kunskaper runt produkten vi har idag och är menad som en generell orientering om produkten och dess egenskaper. Detta skall inte uppfattas som någon rättslig garanti utan i detta hänvisas till Sveriges färgfabrikanters allmänna leveransvillkor.