

# Nordsjö Tinova VX+ 2in1

Januari 2021



Nordsjö Tinova VX+ 2in1 är en kombinerad grund- och täckfärg avsedd för målning utomhus på träfasader. Nordsjö Tinova VX+ 2in1 är speciellt framtagen för vårt nordiska klimat och innehåller ett unikt patenterat bindemedel som ger högre torrhalt, tjockare skikt och ett bättre skydd. Används Nordsjö Tinova VX+ 2in1 i system med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR resulterar det i en livslängd på upp till 12 år.

## Behandling

Underlaget skall vara väl rengjort och torrt (max 16% fuktkvot).

Hyvlade ytor ska slipas med ett grovt sandpapper innan behandling för att få bättre vidhäftning.

## Nymålning

1. Impregnera med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR.
2. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Tinova VX+ 2in1.

## Ommålning

1. Ytan tvättas med Nordsjö Original Målartvätt. Vid påväxt av mögel/alger skall ytan behandlas med Nordsjö Original Hustvätt. Eftersköljes rikligt med vatten. Låt ytan torka innan målningen fortsätter.
2. All gammal lös färg skrapas bort till fast underlag. Blanka ytor mattslipas för att få en god vidhäftning. Gråträ måste slipas bort till fast friskt trä.
3. Trärena ytor impregneras först med Nordsjö Tinova Wood Base Oil BPR.
4. Färdigmåla 2 gånger med Nordsjö Tinova VX+ 2in1.

Tidigare laserade ytor tvättas/borstas samt färdigstryks 2 gånger med Nordsjö Tinova VX+ 2in1.

## Övrigt

Rör om noga i burken innan arbetets början. Måla inte direkt solsken eller vid risk för regn eller dagg inom de närmsta timmarna efter arbetets slutförande.

### TEKNISK DATA

**Användningsområde:** Utomhus

**Bindemedelstyp:** Alkyd/Akrylat

**Glans:** 30

**Dammtorr 23°C 50% RF:** 8 timmar

**Övermålningsbar 23°C 50% RF:** 12 timmar

**Luft/Objekt temp:** Min +5°C Max +25°C

**Luftfuktighet RF:** 40-80%RF (65%RF optimalt)

**Förtunning:** Vatten

**Verktyg:** Pensel, roller, spruta

**Färgåtgång:** Nymålning 3-6m<sup>2</sup>/l

**Färgåtgång:** Ommålning 6-8m<sup>2</sup>/l

**Förpackning:** 1, 2,5, 5 och 10 liter

**Baser:** BW, BC, 334 Red, 337 Black

**Rengöring:** Såpvatten

**Förvaras:** Frostfritt

**VOC (kat.A/e)**130g/l Innehåller Max 20g/l

### Hälsa o Miljö

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktyget innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättvätska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Se även information på Säkerhetsdatabladet.

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan siffervärdena variera.



AkzoNobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00