

Nordsjö Ambiance Superfinish Matt

Snickerifärg



Produktbeskrivning

Nordsjö Ambiance Superfinish Matt är en högkvalitativ helmatt polyuretan förstärkt snickerifärg med extremt bra utflytning och reptålighet som ger en fantastisk fin och hållbar yta. Färgen är avsedd för målning inomhus på dörrar, karmar, möbler, paneler, socklar, lister m.m. Den är också lämplig till rostskyddsgrundade plåt och ståldetaljer inomhus. Nordsjö Ambiance Superfinish Matt ger en djup och dämpad yta som framhäver kulören på ett mycket vackert sätt. Nordsjö Ambiance Superfinish Matt har mycket goda färgfilmstekniska egenskaper, vilket gör ytan tvätttålig.



Behandling

Vid nymålning av obehandlade snickerier ska ev. kvistar isoleras med Original Kvistlack 2 gånger. Därefter grundas ytan med Original Häftgrund.

Spackling utföres efter grundning med Professional Snickerispackel. Slipa av ytan fint, och damma av väl.

Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Ambiance Superfinish Matt

Tidigare målade snickerier tvättas med Original Målar tvätt. Blanka ytor nedmattas. Grundmåla vid behov. Spackla vid behov. Färdigstryk 2 gånger med Nordsjö Ambiance Superfinish Matt.

Grundstrykning med Original Häftgrund, respektive mellanstrykning, skall torka över natt innan färdigstrykning sker med Nordsjö Ambiance Superfinish Matt, för att bästa resultat skall erhållas.

Hälsa och Miljö

Färgskikt kan vid slipning eller behandling med värmepistol avge hälsofarligt damm och/eller ångor. Arbeta i ventilerade utrymmen. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (andningsskydd) vid otillräcklig ventilation. Se även information på Säkerhetsdatabladet

Återförslut öppnad burk väl. Avlägsna färg från verktygen innan rengöring. Använda verktyg rengöres omgående efter målning. Flytande färgrester och tvättväska får ej hållas ut i avloppet utan lämnas till miljöstation. Tomemballage lämnas för återvinning.



TEKNISK DATA

Användningsområde: Inomhus

Bindemedelstyp: Akrylsampolymer/Polyuretan/Alkydemulsion

Glans: Helmatt 5

Torktid 23°C 50% RF: Genomtorr 2 timmar, övermålningsbar 6 timmar

Luft/Objekt temp: Min +5°C

Luftfuktighet RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)

Förtunning: Vatten

Verktyg: Pensel, Ruller, Spruta

Färgåtgång: 8-10 m²/liter

Förpackning: 1 liter och 2,5 liter

Baser: BW och BC

Rengöring: Såpvatten

Förvaras: Frostfritt

VOC (kat.A/d) 130g/l Innehåller Max 99 g/l

Denna deklaration gäller vit kulör. För andra kulörer kan sifvervärdena variera.

Rev. augusti 2023

AkzoNobel

Akzo Nobel Decorative Coatings AB. Tel 040-35 50 00

Informationen i detta datablad är inte avsedd att vara uttömmande och baseras på resultat i laboriemiljö samt praktiska tester. All användning av produkten för något annat syfte än det som anges i det tekniska databladet sker på användarens egen risk, såvida inte en skriftlig bekräftelse har erhållits från oss om produktens lämplighet för det angivna syftet. Det är alltid användarens ansvar att uppfylla kraven i nationell lagstiftning. Läs alltid säkerhetsdatablad och tekniskt datablad på www.nordsjo.se eller www.nordsjoprofessional.se. Råd och uttalanden om produkten från oss är korrekt utifrån kunskap om produktens egenskaper. Det är dock utom vår kontroll under vilka omständigheter produkten används och de faktorer som påverkar användning av produkten. Om inte annat anges skriftligt av oss, tar vi därför inget ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada orsakad av användningen av produkten. Alla produkter som levereras samt teknisk rådgivning omfattas av våra allmänna försäljningsvillkor. Begär en kopia av dessa dokument och granska dem noggrant. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i detta datablad till följd av ny kunskap och vår policy för kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att kontrollera att detta datablad är det senaste utgivna innan produkten används. AkzoNobel, Nordsjö och Flourish är varumärken som tillhör AkzoNobel Group of Companies © AkzoNobel 2021.