

GLASREMSA INPLASTAD

PRODUKT

Drevrensa av glasull som är helomsluten i plast.



ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Används mellan syll och grundmur samt för tätning av skarvar mellan betongelement.



TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 34 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Värmemotstånd	mm	15 25
	$\text{m}^2\text{K/W}$	0,44 0,74
Brandklass	Euroklass F	EN 13501-1
Densitet	Ca 20 kg/m^3	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	

Lösa enheter

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Säck	Lpm/säck
18000 x 90 x 15	92730	6	108
18000 x 60 x 25	92717	10	180