



Våtrumstäck. Halvblank, vattenspädbar täckfärg. Den ger en mycket vattenresistent, slagtälig, smutsavvisande samt porfri yta.

Våtrumstäck ingår i vårt målningsystem för bl a. våtutrymmen. Färgen ger en låg, rund gräng och efterglutar inte.

GÖR SÅ HÄR

Ytorna skall vara rena och torra. Sugande ytor skall förlimmas med Våtrumsgrund förtunnad med vatten i förhållandet 1:1.

TIDIGARE MÅLADE YTOR: Tvätta med Beckers Må-lartvätt. Blanka ytor bör nedmattas genom slipning med medelgrovt slippapper. Gammal latexfärg kan upplösas av Våtrumstäck, grunda därför med Våtrumsgrund.

VINYLTAPETER Spaltbara vinyltapeter nedrives. Ej nedrivbara vinyltapeter rengöres från kalk, tvålrester och smuts, torkas sedan av med Röd Etanol för att avlägsna rester av mjukgörare.

Mjuka och tjocka PVC materiel avlägsnas helt.

PUTS, BETONG, GIPSSKIVOR: I-, på- och bredspackling görs med Breplasta LW eller Beckers Våtrumsspackel.

BEHANDLING: Väven limmas och grundas med Våtrumsgrund. Färdigmåla 2 gånger med Våtrumstäck.

VIKTIGT

OBS! Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +10 °C.

Vänta minst en vecka innan ytan spolas med vatten.

För mer information, läs våra arbetsråd, broschyrer och hemsida.

TEKNISK INFORMATION

BINDEMEDEL	akrylat
SPÄDNING	vatten
MATERIALÅTGÅNG	ca 7 m ² /liter och behandling
VERKTYG	pensel, rulle eller spruta
MÅLNINGSTEMPERATUR	mellan +10 °C till +25 °C ytemperatur
TORKTID VID +23 °C OCH 50%	
RELATIV LUFTFUKTIGHET	klibbfri efter ca 2 timmar, övermålningsbar efter ca 3 timmar
RENGÖRING AV VERKTYG	vatten eller penseltvätt
GLANS	halvblank, ca 50 glansenheter
VOC	gränsvärde (Kat A/b): 100g/l (2010) Produktens VOC: <100g/l
MÅLNINGSMATERIAL ENL AMA-HUS	6

FÖRVARAS FROSTFRITT

NÄR DU MÅLAT KLART

Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas ut i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

2013-02-27
För aktuell
uppdatering:
www.beckers.se