

## Produkt Information:

# NBS Byggsaum 581

**Fogsaum med 0% isocyanat, flexibel och isolerande****Produktbeskrivning & användning:**

NBS Byggsaum 581 är en ny typ av fogsaum, helt utan isocyanater, och baserad på den senaste teknologin, som ger flera unika egenskaper:

- ▶ 0% isocyanat –faller inte ihop under härdplastkuringörelsen
- ▶ Permanent mer elastisk än traditionellt fogsaum
- ▶ Övermålningsbar

Dessutom har NBS Byggsaum 581 ett högt isoleringsvärde, och fäster på de flesta byggmaterial.

Används för tätning och isolering runt fönster- och dörrkarmar, rörgenomföringar, i hålrum, mellan väggelement m.m



NBS Byggsaum 581 är en ny typ av fogsaum, helt utan isocyanater, och baserad på den senaste teknologin, som ger flera unika egenskaper.

**Fysiska / kemiska data:****Ohärdat saum:**

Typ:

1-komponent isocyanatfri STP-saum

Hållbarhet:

12 månader i oöppnat emballage vid sval förvaring.

Se produktionsdatum på flaskan. Förvaras stående.

Emballage:

Artnr.	Färg	Emballage	TUN-nr.
7638	Vit	500 ml flaska	1703559

**Härdat saum:**

Färg:

Vit

Övermålningsbar:

Ja

Värmeledningstal:

 $\lambda = 0,033 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$  (DIN 52612)

Densitet:

27 – 30 kg/m<sup>3</sup>

Beständighet:

Temperatur: Kan motstå temperaturer från -40 °C till +80 °C, kort tid (max. 1 timme) upp till 120 °C.

Solljus (UV): Bör skyddas mot solljus



## **Bruksanvisning:**

- Förbehandling:** Ytor ska vara fria från fett, olja, smuts o. dyl. Ytor fuktas väl med vatten. NBS Byggsaum 581 fäster på de flesta vanliga byggmaterial, dock inte på polyetylen, silikon och liknande limavissande ytor.
- Applicering:** Skummet kan vara svårt att avlägsna, använd därför handskar, skyddsglasögon, arbetskläder och adekvat maskering. Montera flaskan direkt på NBS pistolen. Skaka flaskan 15 - 20 gånger innan användning.
- Flaskan används med ventilen nedåt. Fogen eller reparationsstället fylls ca. 30 %, då skummet expanderar kraftigt omedelbart efter appliceringen. Vid användning i större fogar rekommenderas att fukta med vatten på själva skummet under appliceringen.
- Kommer det skum på oönskade ställe, skall detta omedelbart avlägsnas med Dana PU Rengöring 599 eller aceton, innan det härdar. Vid borttagning av härdat skum använd Dana PU Borttagare 912. Var uppmärksam på att alla material inte tål organiska lösningsmedel.
- Användningstemperatur:** 5 °C till 30 °C. Ideell temperatur är 20 °C. Gäller både flaskan och omgivning.
- Sträckbarhet:** Flaskans innehåll ger upp till 8-10 ltr fritt expanderat skum.
- Härdning:** NBS Byggsaum 581 är klibbfritt efter ca. 50-70 minuter vid 20 °C och 60% RH.
- Efterbehandling:** Skummet skall skyddas mot solljus. NBS Byggsaum 581 kan efter härdning spacklas, tapetseras och övermålas med de flesta färger och lacker. På grund av det stora utbudet av färg och lack på marknaden, rekommenderas alltid att man gör en komparabilitetstest.
- Rengöring:** Skumrester avlägsnas med aceton. Härdat skum kan endast avlägsnas med PU Borttagare 912 eller mekanisk. Händer tvättas med vatten och tvål - använd evt. pimpsten.

## **Säkerhet:**

- Farosymbol:** Extremt brandfarligt
- Riskfraser:** Förvaras oåtkomligt för barn.  
Undvik inandning av ånga  
Sörj för god ventilation

Tryckbehållare. Får inte utsättas för direkt solljus eller temperaturer över 50°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare. Spraya inte mot öppen låga eller glödande material. Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. Förvaras oåtkomligt för barn.

För ytterligare upplysningar om säkerhet hänvisas till produktens varuinformationsblad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**

**TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**

Byggsaum 580 – Reviderat 26.02.2016 - Sida 2/2