

Datum: 2016-06-01
Ort: Höganäs

Utgåva: 2016:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Självtäck 3
5018901 Kristallsvart
5018801 Skiffergrå

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Foretag: Mataki
Adress: Box 22
Postnr./Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel.: +46-(0)42- 334000
Fax: +46-(0)42-334070
Hemsida: www.mataki.se
E-post: info@mataki.com

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Självtäck 3 är avsedd för "gör-det-själv" läggning på enklare byggnader. Läggning enligt produktens montageanvisning. Taket ska minst ha 3 graders lutning för vattenavrinning. Vid lägre lutning kontakta Matakis lokala takentreprenör.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Produkten monteras ovanpå en underlagspapp motsvarande YAM 2000. Alternativt kan gammal takpapp/ytpapp användas om den är fri från ojämnheter och blåsor. Produkten skruvas eller spikas och har självklistrande kanter. Skarvar etc. limmas med asfaltsklister.

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Provningsmetod
Draghållfasthet LR/TR	N/50mm	800 ± 150 / 600 ± 100	EN 12311-1
Brottöjning LR/TR	%	45 ± 5 / 55 ± 5	EN 12311-1
Böjlighet vid låg temperatur	°C	≤ -20	EN 1109
Vattentäthet	-	Tät	EN 1928, metod A
Brandsäkerhet	-	B _{roof} (t ₂)*	TS 1187
Vidhäftning av skyddsbeläggning	%	≤ 30	EN 12039
Rivhållfasthet LR/TR	N	250 ± 50 / 275 ± 50	EN 12310-1
Dimensionsstabilitet	%	≤ 0,5	EN 1107-1

*Bestått brand enligt TKY-B-0034, klassificeringsrapport 3P01945-2 enligt EN 13501-5 kan rekvireras.

Datum: 2016-06-01
Ort: Höganäs

Utgåva: 2016:1

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Stående, skyddade från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras eller förbrännas under kontrollerade former i värmekraftverk.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Typ av bärare: Polyesterstomme

Typ av beläggning: SBS-modifierad bitumen, skifferbelagd.

Ytvikt/m²: ca. 4100 g

Vikt/rulle: ca. 29 kg

Format: 7 x 1,0 m

Färg: Kristallsvart
Skiffergrå

Antal rullar/pall: 24 st.