

## Produkt Information:

# NBS PU Åretruntskum 583

Användes ned till -15 °C, till NBS pistol

**Produktbeskrivning & användning:**

NBS PU Åretruntskum 583 för NBS Pistol är speciellt utvecklat för presssesions-arbete i fogar, vid en temperaturer ned till -15 °C. Med hjälp av pistolen uppnås kontrollerad expansion, som gör det lättare att applicera rätt mängd. Används vid montering av dörrar och fönster, för isolering och ljudreducering, mellan betongelement m.m.

NBS PU Åretruntskum 583 binder och isolerar utmärkt. Fäster mot de flesta byggmaterial (dock inte polyetylen, teflon, silicon och liknande limavisaande ytor). Tänk på att PU-skum inte klarar solljus (UV-ljus), och därför alltid skall skyddas / övermålas. Innehåller inte CFC, HFC eller HCFC drivmedel.



NBS PU Åretruntskum 583 för NBS Pistol är speciellt utvecklat för presssesions-arbete i fogar, vid en temperaturer ned till -15 °C.

**Fysiska / kemiska data:****Ohärdat skum:**

Typ:

1-komponent PU-skum

Hållbarhet:

18 månader i öppet emballage vid sval förvaring. Se produktionsdatum på flaskan. Förvaras stående.

Emballage:

Varenr.	Färg	Emballage
7635	Gul brun	750 ml flaska

**Härdat skum:**

Övermålningsbar:

Ja

Värmeledningstal:

$\lambda = 0,04 \text{ W/m } ^\circ\text{C}$  (DIN 52612)

Brandklass:

B3 (DIN 4102)

Beständighet:

Kan motstå temperaturer från -40°C till +90°C  
Solljus (UV): Bör skyddas mot solljus



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelse:** Ytorna skal vare rena från olja, fett, smuts och liknande. Fukta alltid ytorna före användning av skummet, eftersom det endast härdar med hjälp av fukt.
- Applicering:** Använd skyddshandskar och skyddsglasögon.
- Skaka NBS-pistolen med den påskruvade NBS PU Åretrunskum 583 10 - 15 gånger före användning.
- Önskad mängd skum doceras med doceringsskruv bakom pistolen
- Fogen eller ihålligheten fylls till ca. 70%, eftersom skummet expanderar ytterligare under härdning.
- Den monterade flaskan kan förvaras ett dygn. Avmonterad alltid en tom flaska. Vid längre tids förvaring skall NBS-pistolen rengöras med PU Rensvätska 599.
- Töm flaskans innehåll helt, innan byte av ny flaska.
- Arbetstemperatur:** Kan appliceras vid, yt- och lufttemperatur från -15 °C till +35 °C. Flaskans temperatur skall vara minimum +5 °C.
- Åtgång:** Flaskans innehåll ger upp till 35 l. fritt expanderat skum eller 37 – 47 meter fog (20 x 30 mm).
- Härdning:** NBS PU Åretrunskum 583 är klubbfri efter ca. 10 minuter, och skärbar efter 30-50 minuter, vid +20 °C och 60% relativ luftfuktighet.
- Efterbehandling:** PU-skum skall skyddas mot solljus. NBS PU Åretrunskum 583 kan efter härdning spacklas, tapetseras och övermålas med alla vanliga färger och lacker.
- Rengöring:** Skölj igenom pistolen med PU Rensvätska 599. Låt Rensvätskan verka 1 - 2 minuter, därefter sköljs pistolen igenom tills vätskan är klar. Skumrester avlägsnas med t.ex. acetone. Härdat skum kan endast avlägsnas mekaniskt eller med PU Fjerner 912.

## **Säkerhet:**

- Innehåller:** Isocyanater (Diphenylmethandiisocyanat, isomerer och homologe)
- Hälsoklassning:** Xn, hälsovådlig
- Brandfaroklass:** F+, mycket brandfarlig
- Riskfraser:** Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.  
Kan ge överkänslighet vid inandning och vid kontakt med huden.  
Undvik inandning av ånga / aerosolångor.  
Använd särskilda arbetskläder och lämpliga skyddshandskar.  
Vid olycka eller vid illamående är omgående läkarbehandling nödvändig; visa etiketten om det är möjligt.  
Sörj för god ventilation.  
Lagras oåtkomligt för barn.  
Lagras åtskilt från alla antändningskällor.  
Rökning förbjuden

Behållare under tryck skall skyddas mot solljus och får inte utsättas för temperaturer över 50 °C. Får inte punkteras eller brännas, inte heller när den är tömd. Uttömning får inte göras vid öppen eld eller vid glödande material.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har målsättningen att hjälpa förbrukaren att finna bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom förbrukarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet, som uppnås vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden, och är inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**

**TEL: 046 - 57070 - FAX +45 56 64 00 90**

NBS PU Åretrunskum 583 – Reviderat 14.4.2016 - Sida 2/2