

Produktinformation:

Fönsterkitt 684

Flexibelt kitt till reparation och kittning av fönster**Produktbeskrivning & användning:**

Fönsterkit 684 är ett stabiliserat och plastiskt specialkitt, tillverkat av polymeriserande vegetabiliska oljer med tillsattser av konstgummi. Kittet härdar genom upptagning av syre.

Används som kittning och reparation av fönster med både enkelglas och isolerglas. Fäster och skyddar på glas, metall och trä. Kittet härdar till en skyddande hinna efter några dagar och under hinnan förblir kittet plastiskt.

Fönsterkitt 684 kan övermålas och är tixotropisk – lättarbetat.

**Fysiska / kemiska data:****Kitt:**

Typ: Oljebaserat kitt

Densitet: 2,0 kg/l

Hållbarhet: Minimum 24 månader vid sval och frostfri förvaring. Efter att förpackningen är bruten ska förpackningen återförslutas väl.

Förpackning:

Artikelnummer	Emballage	Kulör
68427	375 ml bågare	Ljusgrå
68424	375 ml bågare	Brun
68437	300 ml patron	Ljusgrå
68434	300 ml patron	Brun
68426	550 ml påse	Beige
68462	550 ml påse	Vit

Härdat kitt:

Övermålningsbar: Ja.

Beständighet: Temperatur: -35 °C till +90 °C



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedning:** Ytorna ska vara rena och torra före applicering av kittet. Porösa ytor som trä och betong ska primas före kittning. Aluminium, koppar och metaller avfettas innan kittning.
- Användningstemperatur:** Kan appliceras vid temperaturer från +5 °C till +40 °C. Dygnet's minimitemperatur får ej understiga +5 C under hårdningen.
- Applicering:** **På grund av att olja normalt separerar ut skall den första delen av massan som trycks ut ur patronen kasseras.**
Fönsterkitt 684 appliceras med kniv eller fogspruta. Vi kittning inomhus se till för extra god ventilation för att undgå rynkor på ytan när fönstret kommer ut (placera fönstren med inbördes avstånd).

Vid kittning utomhus ska kittet skyddas mot kraftigt regn till ytan har härdat. Kitta alltid i uppehållsväder, men aldrig i direkt solljus. Sörj för god ventilation.
- Hårdningstid:** Bildar hinna efter 1 – 2 dygn vid +20 °C.
- Övermålning:** Fönsterkitt 684 kan övermålas. Med ren linoljefärg kan övermålning – med försiktighet – göras direkt efter kittning. Vid bruk av alkydfärg, plastalkydfärg eller acrylplastfärg ska övermålning ske efter 2 – 4 dygn.
- Rengöring:** Ohärdat kitt rengörs med papper alternativt med terpentin eller luktfri petroleum.
- För fler upplysningar och goda råd om kitt och kittning, hänvisas till rapporten http://www.vipo.dk/pictures_org/Glas_Vindue.pdf**

Bruksanvisning:

Se produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB - KØBENHAVNSVEJ 220 - DK-4600 KØGE – DANMARK
TEL: 046-570 70 – INFO@DANALIM.SE