

## Gyproc Skivlim

### Generellt

Gyproc G 46 är ett vattenbaserat, lågemitterande lim.

### Användningsområde

Limmet används till limning av golvgipsskivor. Gyproc G 46 kan också användas till att limma PUR-skum mot aluminiumskivor. Limmet kan användas till de flesta bygg- och isoleringselement. Provlimning rekommenderas vid de flesta fall för att se att det blir bra vidhäftning.

### Egenskaper

- Kort öppningstid.
- Hög torrhalt ger utfyllande egenskaper.

### Fördelar

- Hög vidhäftning.
- Miljövänlig.
- Bra klubb.

### Monteringsanvisning

Gyproc Skivlim monteras på underlag av golvskena, golvspånskiva eller annat limningsbart underlag på följande vis:

1. Se till att lim och limytor är frostfria under applikationstillfället och härdningstiden, ca 10 timmar.
2. Se till att underlaget är väl rengjort från damm, smuts och fett och att det är torrt.
3. Limmet rörs om och påförs med en 15–20 cm bred limspridare eller tandad spackel antingen på hela ytan eller utefter blivande golvskevefogar som märkts ut på underlaget. Lägg inte på mer lim än 2–3 skivors yta.
4. Golvskeivorna läggs i det blöta limmet senast 15 minuter efter limspridningen och dikt an mot tidigare skiva. Överskottslimmet tas bort med en spackel.
5. Skivorna pressas mot underlaget genom att en person går utefter skarvarna. Efter ca 15–20 minuter och högst 1 timme upprepas denna nedpressning. Detta arbetsmoment kan ersättas av klammerhäftning då skivorna appliceras i det blöta limmet.
6. Utöver denna nedpressning får golvet inte beträdas medan limmet binder, ca 10 timmar. Det förhållandevis stora tidsspännet är avhängt luftens temperatur och fuktighet.



### Sortiment och teknisk information

Beteckning	Volym l	Vikt kg	Åtgång stränglimning l/m <sup>2</sup>	Åtgång hellimning l/m <sup>2</sup>	Lagring månad	Pall st	Artikelnummer
G 46-5	5	6	0,25	0,5	12	80	5200412875
G 46-10	10	12	0,25	0,5	12	44	5200574533

### Gyproc AB

Box 153 • 746 24 Bålsta • www.gyproc.se  
Tel: 0171-41 54 60 Order/Kundservice • e-post: order.gyprocse@saint-gobain.com  
Tel: 0171-41 54 80 Technical Sales & Support • e-post: teknisksupport.gyprocse@saint-gobain.com  
okt2014. ©Gyproc.

Gyproc AB reserverar sig för ev. ändringar eller tryckfel.