

**Produktinformation:**

# Lättspackel Medium 622

**Färdigblandat lättspackel****Produktbeskrivning & användning:**

Lättspackel Medium 622 är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga och låg densitet, som är mycket lätt att applicera och slipa.

Spacklet används inomhus till skarv- och bredspackling av väggar och tak av puts, betong, lättbetong, gipsplattor m.m. i torra utrymmen.

Lättspackel Medium 622 är övermålningsbart med dispersions- och alkydfärger.

Spacklet är CE-märkt för skarvspackling enligt EN 13963.

Denna produkt har testats och godkänts som en produkt med låga utsläpp enligt M1 klassificering



Lättspackel Medium 622 är ett färdigblandat lättspackel med hög fyllförmåga och låg densitet, som är mycket lätt att applicera och slipa.



Dana Lim A/S  
Københavnsvej 220  
DK-4600 Køge  
13  
13963-0622-1  
EN 13963

Spackel till gipsskiveskarvar  
3A  
Brandklass: NPD  
Knäcktest: >320 N  
Farliga ämnen: NPD

**Fysikaliska / Kemiska data:****Spackelmassa:**

Typ: Lättspackel baserat på vinylacetatcopolymer  
Kulör: Ljusgrå  
Konsistens: Pastös  
Densitet: ca 0,94 kg/liter  
Hållbarhet: Minimum 12 månader i oöppnat emballage och sval förvaring. Förvaras frostfritt.  
Förpackning:

Artikelnummer	Emballage
79933	3 L
7993	10 L

**Härdat spackel:**

Övermålningsbar: Ja  
Beständighet: Spacklet är inte vattenbeständigt.



## **Bruksanvisning:**

- Förberedelser:* Alla ytor ska vara rena, fria från damm och lösa partiklar.
- Applicering:* Lättspackel Medium 622 appliceras för hand med en spackel. Vid spackling av skikt tjockare än 4 mm appliceras massan i flera omgångar och den ska vara så gott som genomsitt mellan varje spackling.
- För tidig applicering av nästa skikt ökar risken för krympning och sprickbildning.
- Förbrukning:* 1 m<sup>2</sup>/liter vid 1 mm skiktjocklek.
- Torktid:* Beroende på skiktjocklek, luftfuktighet och temperatur. Under normala omständigheter är spacklet torrt efter 8 – 10 timmar.
- Rengöring:* Spackel på huden avlägsnas med tvål och vatten. Verktyg rengörs med vatten medan spacklet ännu är vått. Intorkad spackelmassa kan lösas upp med hjälp av blötläggning i vatten.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

**DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE**

**TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90**

Lättspackel Medium 622 – Reviderat 2016-12-01 - Sida 2/2