



weber gypsum naturgips

- går att putsa 60 mm i ett påslag
- krymper ej

Om produkten

Gypsum Naturgips är ett lättarbetat, rent, miljövänligt och brandhärdigt material som tillverkas av naturlig rå gipssten. Produkten avger därför inga emissioner vare sig vid arbete eller i färdigt konstruktion.

Egenskaper

- Brandsäker
- Låga egenemissioner
- Lågalkalisk
- Normaltorkande

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand
- Pumpbar
- Sprutbar

Användningsområde

Gypsum Naturgips ska endast användas inomhus. Gypsum Naturgips används vid nybyggnad och renovering av väggar, tak, våtutrymmen. I våta utrymmen ska alltid godkänt tät-skitts system användas.

Typ av underlag

- Gipsskiva
- Block
- Betong
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C
- Endast inomhus

Blandning

Gypsum Naturgips blandas med ca 14 l vatten/ 25 kg, håll alltid först vatten i blandningskärl och därefter gips. Om kärlet ej rengöres mellan blandningarna blir öppettiden kortare. 25 kg gips ger ca 30 l färdigt gipsputs. Använd bormaskin och brukspropeller. Material åtgång: 25 kg/m² vid 30 mm tjocklek.

Användning

Gypsum Naturgips appliceras manuellt eller med lämplig putsmaskin. Gypsum Naturgips kan läggas på i ett enda påslag i tjocklekar från 2-3 mm upp till 60 mm utan nätarmering. Andra typer av bruk måste appliceras i flera påslag. Gipsbruket kan redan vid appliceringen ges önskad ytstruktur.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Material åtgång: 25 kg/m ² vid 30 mm tjocklek.
Rekommenderad skikt tjocklek	2-60mm
Minsta skittjocklek	2 mm
Maximal skittjocklek	60 mm
Vattenbehov	ca 14 l vatten/ 25 kg
Öppentid	ca 60 min
Torktid	ca 6 mm/ dygn vid + 20 C RF 65 %
Fiberförstärkt	Nej
Tryckhållfasthet 28 dygn	2-3 MPa
Brandklass	A1
CE-märkning	Ja
Lagring	6 mån
Förpackning	20 kg säck

Efterbehandling

Ytor med Gypsum Naturgips kan övermålas med akrylbaserade inomhus färger. Silikatfärg kan också användas, men då måste ytan primas med weber vidhäftare späds 1:1 med vatten.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.