

PC030 - Dubbelhäftande Vävtjej

Beskrivning	Denna dubbelhäftande tejp består av en Polyestervävsbärare belagd på båda sidor med ett syntetgummibaserat hotmelthäftämne.
Produktegenskaper	Tejpen har ett mycket aggressivt häftämne med hög vidhäftning på de flesta material, även mot ojämna och strukturerade ytor och lågenergiytor. Den är dock inte mjukgörarbästandig.
Specifikationer	Uppfyller EU-direktiv 2002/95/EC (RoHS).
Applikationer	Den används för sammanfogning av de flesta material i normal rumstemperatur. Den är lämplig som mattejp, dock inte mot mattor och golv som innehåller mjukgörare, t.ex. vinylgolv.
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Appliceringstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erforderligt tryck.

TEKNISKA EGENSKAPER

Bärare	PET-väv	
Häftämne	Syntetgummi	
Färg	Vit	
Liner	Papper gult, silikoniserat	
Åldringsbeständig	Ja	
Tjocklek Totalt	0,25 mm	9,84 Mils
Häftförmåga mot stål	25 N/25mm	5,71 Lbs/inch
Häftförmåga mot stål, Stängd sida	27,5 N/25mm	6,28 Lbs/inch
Statisk skjuvning 23°C	0,5 kg/625mm ²	1,14 Lb/inch ²
Statisk skjuvning 23°C, Stängd sida	0,5 kg/625mm ²	1,14 Lb/inch ²
Draghållfasthet, längd	62 N/25mm	14,2 Lbs/inch
Töjning, längd	5 %	
Temp.beständighet korttid	60 °C	140 °F
Användningstemperatur	Mellan -10 och 50 °C	Mellan 14 och 122 °F
Appliceringstemperatur	Minimum 10 °C	Minimum 50 °F

Ansvarsfriskrivning: Värden som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information.

Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod.

Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning.

Immateriell egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns häri. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

Stokvis Tapes Sverige AB

Zinkgatan 6
Box 769
601 17 Norrköping
tel +46 - (0)11 280400
fax +46 - (0)11 280410
www.stokvistapes.se
info@stokvistapes.se

