

Produktinformation:

Vävlim Extra 214

Svanenmärkt färdigblandat vävlim i extra-kvalitet**Produktbeskrivning & användning:**

Vävlim Extra 214 är ett extra starkt vattenbaserat lim för uppsättning av glasfiberväv, glasfilt, tapeter m.m. i torra och uppvärmda utrymmen.

Limmet kan användas på såväl sugande som icke sugande underlag och har extra goda appliceringsegenskaper.

Med Vävlim Extra 214 minskar stänk vid rullapplicering. Det kraftiga våthugget underlättar uppsättning, särskilt på takytor och vid utskärningar.

Vävlim Extra 214 lever upp till de stränga kraven på miljö och inneklimat som krävs för att bli Svanenmärkt.



Vävlim Extra 214 är ett extra starkt vattenbaserat lim för uppsättning av glasfiberväv, glasfilt, tapeter m.m. i torra och uppvärmda utrymmen.

Limmet kan användas på såväl sugande som icke sugande underlag och har extra goda appliceringsegenskaper.

**Fysikaliska / Kemiska data:****Lim:**

Typ:	Modifierad stärkelse/ EVA-copolymer dispersion
Kulör:	Vit
Konsistens:	Tixotropisk
Torrhalt:	ca 18 %
Densitet:	ca 1,0 kg/L
Hållbarhet:	Minimum 12 månader i öppnad förpackning vid sval och torr förvaring. Förvaras frostfritt.
Förpackning:	

Artikelnummer	Emballage
4650	1 kg
46513	3 kg
46521	5 kg fyrkantig hink
4654	15 kg



DANA LIM

Bruksanvisning:

- Förberedelser:** Underlaget ska vara rent, torrt, fast och fritt från tapetrester m.m.
- Täta och målade underlag slipas och tvättas med rengöringsmedel
- Porösa eller starkt sugande underlag bör grundas med Väggrundering 224 eller Väggrundering Gel Extra 228 efter rengöring.
- Förtunning:** Omrörs före användning och kan, vid behov, förtunnas med vatten.
- Användningstemperatur:** 15°C till 30°C.
- Applicering:** Limmet appliceras på väggen i ett jämnt skikt med pensel eller roller.
Applicera inte lim på större yta än att väv eller filt kan monteras medan limmet är vått.
- Undvik att få lim på framsidan av väven/filten.
- Sörj för god ventilation under torktiden.
- Sträckförmåga:** 3 - 5 m²/liter.
- Torktid:** Normalt ca 1 dygn, beroende på rumstemperatur och luftfuktighet.
- Efterbehandling:** När limmet är helt torrt kan väven/filten övermålas.
- Rengöring:** Limfläckar rengörs med en fuktig trasa. Verktyg rengörs med ljummet vatten.

I övrigt hänvisas till väv/filtproducentens uppsättningsanvisningar.

Säkerhet:

- Hälsofara:** Ingen
- Brandfara:** Ingen

För ytterligare upplysningar hänvisas till produktens säkerhetsdatablad.

Vår information är baserad på omfattande laboratorieförsök som har till syfte att hjälpa användaren att hitta bästa möjliga produkt och arbetsmetod. Eftersom användarens arbetsförhållande ligger utanför vår kontroll, kan vi inte ta på oss ansvaret för slutresultatet vid produktens användning. Upplysningarna i detta produktinformationsblad är vägledande typiska värden och inte produktspecifikationer. I övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljnings- och leveransvillkor.

DANA LIM SVERIGE AB – KØBENHAVNSVEJ 220 – DK-4600 KØGE – DANMARK – INFO@DANALIM.SE

TEL: 046-570 70 – FAX +45 56 64 00 90

Vävlim Extra 214 – Reviderat 2017-02-02 - Sida 2/2