



## weber wall plaster rapid

- Snabbbindande
- Går att lägga tjockt

### Om produkten

Snabbbindande tixotrop veggglagningsbruk för mineraliska underlag baserat på specialcement, mineralisk filler och tillsatsmedel.

### Egenskaper

- Snabbtorkande

### Appliceringsmetod

- Appliceras för hand

### Användningsområde

För väggglagning och grovspackling på mineraliska underlag inomhus i skickttjocklekar från 2 – 100 mm.

### Typ av underlag

- Betong
- Block
- Lättbetong
- Leca-bjälklag
- Mineraliskt underlag
- Puts
- Tegel

### Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

### Förberedelser

Omgivande temperatur bör ej understiga +5°C. Sträva efter normal rumstemperatur.

### Blandning

wall plaster rapid blandas med ca 4 liter vatten per säck (15 kg). Vattenhalten kan justeras några procent upp eller ner beroende på önskad konsistens. Blandning sker under 2-4 minuter med bruksvisp eller motsvarande tills att en klumpfri homogen massa har erhållits.

### Användning

Applcera wall plaster rapid med stålspackel eller motsvarande verktyg. Vid rumstemperatur är färdigblandad massa arbetsbar i ca 45 minuter. Applicerad massa som börjat hårdna kan med lätthet formas och skäras.

### Produktspecifikation

Materialåtgång	1 mm tjocklek = 1,3 kg/m <sup>2</sup> 5 mm tjocklek = 6,5 kg/m <sup>2</sup> 10 mm tjocklek = 13 kg/m <sup>2</sup>
Kornstorlek	0 - 0,5
Rekommenderad skicktjocklek	2 - 100 mm
Vattenbehov	Ca 4 liter per 15 kg torrbruk
Blandningstid	2-4 minuter
Appliceringsstemperatur	+5°-+30°C
Användningstid	Ca 45 minuter (+20°C)
Torktid	1-3 dygn beroende på omgivande temperatur
Bindemedel	Specialcement
Ballast	Natursand
Vidhållningsstyrka 28 dygn	0,5 MPa
Tryckhållfasthet 28 dygn	4,0 MPa
Krympning	0,5 promille (1 dygn)
Volymvikt för torrt material	1300 kg/m <sup>3</sup>
Lagring	12 månader i oöppnad förpackning torr miljö
Förpackning	15 kg pappersäck 40 säckar per pall (600 kg)

### Observera

Vid låga temperaturer förlängs härdnings- och torktiden avsevärt. Vidtag om möjligt vinteråtgärder i form av uppvärmning av massan och underlaget.

### Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

### Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.