

webertec 2k folie- och skarvlím

- Självhårdande
- Spricköverbyggande
- Flexibelt
- Lätt att applicera med roller eller pensel
- Öppentid 4 timmar

Om produkten

webertec 2K folie- och skarvlím är ett ljust två komponent vattentätt, flexibelt tätskikt. webertec 2K folie- och skarvlím används för limning av folien, tätremor och andra tillbehör samt försegling av densamma i Tec Foliessystem.

Användningsområde

webertec 2K folie- och skarvlím används för limning av folien, tätremor och andra tillbehör samt försegling av densamma i Tec Foliessystem. För användning på betong äldre än 2 månader, murverk putsat/spacklat med cementbaserad puts, godkänd gipsputs, mineraliskt bundet spackel, formstabila våtrumsskivor och kartongklädd gips.

Underlag

Starkt sugande underlag som t ex gipsskivor primas med weberfloor 4716 primer, spädd 1:3 med vatten.

Typ av underlag

- Betong
- Block
- Gipsskiva
- Golvavjämning
- Keramik
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Sten
- Våtrumsskiva

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Förbehandling

Underlaget ska vara dokumenterat lämpligt och avsett som underlag för keramiska plattor.

Underlaget skall uppfylla det för ändamålet ställda toleranskravet – se BKR's eller AB svensk Våtrumskontroll's branschregler (med tillägg), Säker Vatten, AMA Hus, BBR Boverkets Byggregler – samt vara utfört enligt god branschpraxis.

Underlaget ska vara rent, torrt, jämnt samt fritt från sprickor och annat som kan inverka negativt på vidhäftningen. Relativa fuktigheten i underlaget får ej överstiga 90% (avser byggfukt och ej tillskjutande fukt). Vid värmeslingor i betongbjälklag (nygjutning), ska värmen vara påkopplad minst 1 månad före applicering av tätskikt. Före applicering av tätskikt ska golvvärmen vridas ner så att golvttemperaturen ej överstiger 20°C.

Produkten skall vispas (ej skakas) före användning.

Produktspecifikation

Materialåtgång	0,6 - 0,9 kg/m ²
Härningstid	12 timmar vid 20°C.
Vidhäftningsstyrka	>0,5 MPa på väl rengjort betongunderlag
Vattentäthet	Klass VTv, Klass VTg
CE-märkning	1073-CPR-399-02
Lagring	Förvaras svalt. Får ej utsättas för frost. Lagringstiden 12 månader.
Förpackning	5 kg hink 10 kg hink

Artiklar

Art.nr.	Beskrivning
5200916983	webertec 2k folie- och skarvlím – vit, 5 kg hink
5200916984	webertec 2k folie- och skarvlím – vit, 10 kg hink

Blandning

Blanda samman komponent A och B med en visp som inte tillför någon luft. Blandningshastigheten ska vara mindre än 800 varv per minut. Blanda i minst 2 minuter till dess att tätskittsslamman är klumpfri och homogen.

Användning

Appliceras med roller eller pensel enligt aktuell monteringsanvisning för Weber Tec Foliessystem.

Observera

webertec 2K folie- och skarvlím fäster snabbt mot de flesta underlag. Skydda angränsande ytor för spill. Rengör verktyg och spill omedelbart med vatten efter användning. webertec 2K folie- och skarvlím ska inte användas utomhus eller i bassänger.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Återvinning

På seweber/retursystem finns information kring hantering av överblivet material, förpackningar och emballage.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.

