

UG40X Dubbelhäftande Monteringstejp

Beskrivning	Dubbelhäftande monteringstejp med ett höghäftande och väderbeständigt transparent akrylhäftämne.
Produktegenskaper	Tejpen har en mycket god vidhäftning samt skjuvegenskaper. Tejpen har också utmärkta UV-, och åldringsegenskaper samt mycket bra temperatur- och fuktbeständighet. Vid montering får tejpen 75% av sin slutgiltiga styrka redan 30 minuter efter montering, och 100% styrka efter 24 timmar.
Applikationer	Tejpen kan användas både inom- & utomhus. Den klarar både horisontell och vertikal montering. Utmärkt för diverse monteringar i hemmet eller i bilen, båten, husvagnen, MC mm. För montering av exempelvis skyltar, lister, handdukskrokar, samt lättare styling- eller inredningsdetaljer, termometrar eller dylikt. Tejpen får sin bästa vidhäftning på plana, släta, hårda och icke porösa material där tejpen får en ordentlig vidhäftning. Exempel på bra appliceringsytor är lackerad metall, rostfritt stål, aluminium, kakel, glas, hårdplaster samt de flesta hårda plaster (ej feta plaster).
Lagring och hantering	1 års lagringstid om produkten förvaras i originalemballage och i normal rumstemperatur, skyddad mot solljus.
Applikeringsstips	Ytan ska vara ren och fri från fett, damm och smuts. För rengöring rekommenderas Isopropanol. Tejpen ska appliceras med erfoderligt tryck.

Technical Data

Väderbeständig	Ja	
UV-beständig	Ja	
Åldringsbeständig	Ja	
Bärare	Akrylskum	
Häftämne	Rent akryl	
Undergrupp Häftämne	Lösningsmedel/UV	
Liner	PE-film röd	
Tjocklek total	0,5 mm	19,685 Mils
Häftförmåga mot stål	17,2 N/25mm	3,93 Lbs/inch
Dynamisk skjuvning	368 N/625mm ²	83,75 lb/inch ²
Användningstemperatur	maximal 120 °C	maximal 248 °F
Applikeringsstemperatur	Mellan 15 och 30 °C	Mellan 59 och 86 °F

Ansvarsfriskrivning: Värderna som återges i detta dokument är endast medelvärden. Av juridiska skäl betonar vi att informationen om detta är tillgänglig "som den är" och att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, inte lämnar några garantier vad gäller korrektheten och fullständigheten eller tolkningarna som görs på grundval av denna information. Se våra gällande leveransvillkor. Varje användare ansvarar själv för att testa och avgöra produktens lämplighet för avsedd användning och ska i samband med detta räkna med alla risker och skyldigheter. Stokvis Tapes ansvarar inte för skador till följd av produktens olämplighet. Många faktorer utom Stokvis Tapes kontroll kan påverka produktens användning och prestanda i en viss tillämpning, inklusive förhållandena under vilka produkten används och tids- samt miljöförhållandena under vilka produkten förväntas att användas. Då dessa faktorer är unika för användarens kunskap och kontroll, är det viktigt att användaren utvärderar Stokvis Tapes produkt för att avgöra om den passar för ett visst ändamål och är lämpad för användarens tillämpningsmetod. Informationen är tillgänglig för användaren för påseende, kopiering och distribuering på villkor att Stokvis Tapes, ett ITW-företag, alltid citeras som källa. Informationen är endast avsedd för upplysande och icke-kommersiell användning. Immaterial egendom: Stokvis Tapes, ett ITW-företag, förbehåller sig alla rättigheter för detta dokument samt informationen som finns här. Återgivande, användning eller avslöjande till tredje part utan uttryckligt medgivande är strängt förbjudet.

