


## GLASREMSA

## PRODUKT

Drevremsa av glasull för drevning.



## ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Tätning och isolering runt dörrar och fönster samt som tätning mellan husblock och utfackningsvägg.



## TEKNISKA EGENSKAPER

Område	Beskrivning	Standard
Värmekonduktivitet	$\lambda_D = 34 \text{ mW/mK}$	EN 12667
Brandklass	Euroklass A1	EN 13501-1
Densitet	Ca 20 kg/m <sup>3</sup>	
Dimensionsstabilitet	Dimensionsförändring = 0	

## Lösa enheter

Dimensioner (mm)	Art. nr.	St/Säck	Lpm/säck
18000 x 50 x 25	92715	12	216
18000 x 80 x 25	92716	7	126