



weber grundningsbruk KC

- Lågalkalisk
- Fungerar på alla mineraliska underlag

Om produkten

Fabrikstillverkat torrbruk enbart baserat på kalk och vitcement med välgraderad vit dolomit som ballast 0-3 mm. Innehåller inga pigment Pumpbart

Egenskaper

- Lågalkalisk
- Normaltorkande

Appliceringsmetod

- Appliceras för hand
- Pumpbar
- Sprutbar

Användningsområde

Fungerar på de flesta mineraliska underlag

Underlag

Alla mineraliska underlag.

Typ av underlag

- Block
- Lättbetong
- Mineraliskt underlag
- Tegel
- Puts

Begränsningar

- Använd ej då temperatur riskerar att gå under +5°C

Bra att veta

Blandat grundningsbruk måste användas inom två timmar. För att förhindra för snabb uttorkning ska fasaden alltid förfuktas och ställningen ska täckas in. Regntak ska alltid användas.

Förbehandling

Förvattna innan grundningen påbörjas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Blandning

Blanda med vatten till lättflytande konsistens i snabbgående blandare 3-4 min eller i långsamgående blandare 7-10 min.

Produktspecifikation

Materialåtgång	Ca 5 kg/m ²
Appliceringsstemperatur	Ej under 5 °C
Bindemedel	Vitcement och släckt kalk
Ballast	natsand 0-3 mm
Sammansättning	KC 10/90/350
Tillsatser	Konsistensgivare, Luftporbildare
Lagring	12 mån
Förpackning	20 kg säck 1000 kg Storsäck Löst

Användning

Påför weber grundningsbruk KC med lämplig putsspruta, t ex Brukspump P 20 V alt P 50/P 25 och sprutpistol med 10 mm munstycke. Alt används trattspruta. Går även att slås på för hand, räkna då med större materialåtgång. Grundningen ska vara heltäckande.

Efterbehandling

Grundningen ska efterfuktas. Använd slang med finspridarmunstycke.

Observera

Putsning får inte ske då risk för temp, under +5 C föreligger utan att vidta vinteråtgärder.

Säkerhetsföreskrifter

Läs alltid gällande säkerhetsdatablad, använd personlig skyddsutrustning och följ arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter.

Friskrivningsklausul

Då det vid varje tillfälle råder olika förhållanden och förutsättningar, kan Saint-Gobain Sweden AB inte ansvara för annat än att den information som lämnas här under rubriken "Produktspecifikation" är korrekt. Exempel på information och förhållanden, som ligger utanför Saint-Gobain Sweden ABs ansvar (vare sig detta särskilt påpekas eller inte), innefattar lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden.