

# Golvfärg Trä



*Har hög kvalitet och ger ett tåligt slutresultat  
Skonsam mot både människa och miljö  
God täckförmåga*

Har trägolvet börjat se lite trist ut på senaste tiden? Måla om det med Beckers Golvfärg Trä. Golvfärg Trä är en vattenburen golvfärg av hög kvalitet avsedd för täckmålning av trägolv inomhus. Färgen innehåller inga starka lösningsmedel och är därför skonsam mot dig som målar och miljön. Färgen är lätt att måla med och ger ett hållbart, täckande slutresultat.

## Teknisk information

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE  
Inomhus

MATERIALÅTGÅNG  
6 - 8 m<sup>2</sup>/l

GLANS  
Halvblank

VERKTYG  
Pensel, roller

MÅLNINGSTEMPERATUR  
Mellan +8°C till ca +25°C ytemperatur

TORKTID VID +23°C OCH 50% RELATIV  
LUFTFUKTIGHET  
Klibbfri efter 4 timmar. Övermålningsbar efter 8 timmar.

SPÄDNING  
Vattenburen. Ska inte spädas.

VERKTYGEN RENGÖRES MED  
Vatten eller penseltvätt

BINDEMEDEL  
Akrylat

VOC  
Gränsvärde (Kat A/d): 130 g/l (2010). Produktens VOC < 130 g/l.

För aktuell uppdatering: [www.beckers.se](http://www.beckers.se)



Förvaras frostfritt



## Förberedelse av ytor

**NYMÅLNING OMÅLAT TRÄGOLV:** Rengör från smuts och damm. Eventuell fiberresning efter rengöring slipas ned med fint slippapper. Grundmåla med Beckers Kvist- och Spärrgrund för att minska risken för missfärgning av trähartser. Minst 1 strykning med grundfärg är nödvändig, men beroende av underlagets skick kan ibland ytterligare en strykning behövas. Låt grundfärgen torka 24 timmar innan målning med Golvfärg Trä.

**OMMÅLNING TIDIGARE MÅLADE ELLER LACKADE TRÄGOLV:** Rengör med Beckers Inomhustvätt enligt instruktion. Mattslipa blanka ytor med medelfint slippapper.

## Måla

Rör om färgen väl från botten före användning.

Måla 2 gånger med Golvfärg Trä för bästa resultat.

## När du målat klart

Förslut öppnad förpackning väl. Ta bort mesta möjliga färg från målningsverktygen före rengöring. Flytande färgrester skall inte hållas i avloppet, utan lämnas till lokal miljöstation. Väl tömda och rengjorda emballage lämnas till återvinningsstationer eller -centraler.

## Skötselråd

Vardaglig skötsel

Dammsug eller torrmoppa golvet. Vid våttorkning, använd en väl urvriden trasa/mopp och ett allrengöringsmedel eller diskmedel. OBS! Använd aldrig sprit, starkare rengöringsmedel eller rengöringsmedel som innehåller vaxer.

Bättring/kompletterande behandling

Rengör golvet noggrant och slipa av ytan med ett fint slippapper. Bättra alltid med samma produkt som ytan senast är målad med och om möjligt samma satsnummer som senast använts. Vid annat satsnummer eller bryttillfälle av kulör kan en mindre kulöravvikelse förekomma.

För bästa resultat måla alltid om golvet för att undvika struktur-, kulör- och glansskillnader. Vid fläckbättring försök att efterlikna golvfärgens struktur/gräng/penselränder för att minimera risk för struktur-, kulör- och glansskillnader.

Övrigt

Normalt sett kan golvet börja användas efter 1-2 dygn. Innan dess bör man vara försiktig med det behandlade golvet. För tyngre belastning av golvet t ex soffa eller skåp, bör golvet få torka i 5 dygn då full genomhärdning av färgfilmen skett. Torktider som är angivna gäller för normal temperatur och fuktighet på golvet, 23°C och 50% fuktighet. Vid kallare yta och högre luftfuktighet för längs torktid.

## Viktigt

Måla ej på ytor som har lägre temperatur än +8°C.

Golvet får sin fulla slitstyrka och kan belastas fullt efter 5 dygn.

Besök [www.beckers.se](http://www.beckers.se) för mer information,

*Informationen i detta dokument är inte avsedd att vara uttömmande eller fullständig. Informationen baserar sig på laboratorietester och praktisk erfarenhet och är given efter vår bästa kunskap. Produktens kvalitet kontrolleras av vårt verksamhetssystem, baserat på krav av ISO9001 och ISO14001. Som tillverkare kan vi inte kontrollera de omständigheterna under vilka produkten används eller de många faktorer som påverkar användandet och applicerandet av produkten. Tikkurila ansvarar inte för fall där produkten används i strid med anvisningarna eller för otillämpliga ändamål. Vi förbehåller oss rätten att förändra den givna informationen ensidigt utan anmälan.*