

Datum: 2024-06-27
Ort: Höganäs

Utgåva: 2024:1

1. PRODUKTENS HANDELSNAMN

Produktnamn: Halotex Wind Standard Black

2. TILLVERKARE OCH PLATS FÖR TILLVERKNING

Företag: Nordic Waterproofing AB
Adress: Box 22
Postnr/Ort: 263 21 Höganäs
Land: Sverige
Tel: +46-(0)42-33 40 00
Fax: +46-(0)42-33 40 70
Hemsida: www.mataki.se
E-post: info@mataki.com

3. TYP AV APPLIKATION

Användning: Halotex Wind Standard Black är en ny produkt som ersätter Teno AC160, Teno AC350 samt Halotex W7 1,4 meters bredd.

Mataki Halotex Wind Standard Black används som diffusionsöppet vindskydd bakom fasadmateriell enbart i ventilerade och dränerade väggkonstruktioner (luftspalt). Halotex Wind Standard Black förutsätter att insidan av väggen är försedd med en konventionell Luft- och ångspärr (Mataki Haloproof VaporBarrier) eller Ångbroms (Mataki Haloproof VaporControl). Produkten förhindrar genomblåsning av isoleringen och att nederbörd skadar konstruktionen under byggtiden.

Produkten kan stå exponerad i max 6 veckor utan att livslängden påverkas negativt.

4. METOD FÖR APPLIKATION

Montering: Som vindskydd bakom fasadmateriell: Mataki Halotex Wind Standard Black ska monteras med texten utåt. Provisorisk infästning görs med rostfri klammer eller spik. I direkt anslutning till monteringen av produkten skall spiklister fästas över regler, hammarband och syllar. Välj spiklister minst 12 x 38 mm för syll och hammarband samt minst 25 x 38 mm mot vertikal regel. Spiklätens dimension skall anpassas till det valda fasadmaterialets behov av luftspalt samt lätens bärlighet. Infästning av listerna görs med varmförzinkade trådspik (minst 50 x 2,0 mm) med c/c 100 mm. Montera vindskyddet med minst 100 mm överlapp vid skarv och kläm med spiklist. Skarv skall utföras på regel eller dylikt. Planera montage för att uppnå vindtäta skarvar mot övriga byggdelar såsom tak, grund, fönster och dörrar.

Datum: 2024-06-27
Ort: Höganäs

Utgåva: 2024:1

5. PRODUKTPRESTANDA

Egenskap	Enhet	Värde	Prövningsmetod
Reaktion vid brandpåverkan	-	E	EN 11925-2
Draghållfasthet LR / TR	N/50 mm	250 ± 75 / 150 ± 45	EN 12311-1
Brottöjning LR / TR	%	70 ± 21 / 130 ± 39	EN 12311-1
Vind-/Lufttäthet	m ³ /(m ² xhx50Pa)	<0,014	EN 12114
Rivhållfasthet LR / TR	N	120 ± 24 / 160 ± 32	EN 12310-1
Vattentäthet	-	Tät, W1	EN 1928 (Metod A)
Ånggenomgångsmotstånd	m	0,03 ± 0,02	EN ISO 12572 set C
Böjlighet vid låg temperatur	°C	-40	EN 1109
Vattentäthet efter åldring	-	Tät, W1	EN 1296/ EN 1928
Draghållfasthet efter åldring	N/50 mm	150 ± 30 / 110 ± 22	EN 1296/EN12311-1
Brottöjning efter åldring	%	50 ± 10 / 70 ± 14	EN 1296/EN 12311-1

Notering: Produkten innehåller inga farliga ämnen utifrån Svensk lagstiftning.

6. KONSUMENTINFORMATION

Förvaring: Skyddad från fukt och direkt solljus.

Återvinning: Materialet är ej komposterbart men kan deponeras.

Hantering av restprodukter: Produkten räknas ej som miljöfarligt avfall.

7. BESKRIVNING AV PRODUKTEN

Uppbyggnad: Mikroporös polyeten belagd med ett lager PP- fiberduk på vardera sida av produkten.

Vikt/m²: Ca.100 g/m²

Vikt/rulle: Ca. 3,5kg

Format: 1,40 x 25 m

Färg: Svart